



Ez a tapétaragasztó ideális könnyű és normál tapéták ragasztására vakolatra, betonra, gipszre és gipszkartonra. Megbízható tapadást és egyenletes felhordást biztosít, különösen durva aljzatokon. A bevált formula tiszta eredményt és biztos tartást tesz lehetővé a klasszikus tapétázási munkákhoz.

- Nagy töltőteljesítmény
- kb. 30 perc alatt használatra kész

Alkalmazási terület

Könnyű és nehéz papírtapéták tapétázásához vakolatra, betonra, gipszre, gipszkartonra stb.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, simának, tisztának, egészségesnek és elválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. Távolítsa el az összes festékréteget, tapétamaradványt és laza festéket. Az erősen nedvszívó, csiszolódó és meszesedő aljzatokat kezelje elő a PUFAS Deep Penetrating Primer LF alapozóval. Az aljzat vízben oldódó szennyeződéseit, amelyek a tapétázás során behatolhatnak, PUFAS folteltávolítóval kell elkülöníteni.

Feldolgozás

Keverje a csomag tartalmát tiszta, hideg vízbe, és rövid ideig keverje tovább. 30 perc elteltével keverje meg újra alaposan. Ragassza össze a levágott tapétahosszúságokat, és kellő áztatási idő után ragassza be a tapétát tompa kötésekkel. Nehéz tapéták, gyengén nedvszívó aljzatok esetén és a nedvességállóság növelése érdekében adjon egy 750 ml-es doboz PUFAS Latex kötőanyagot vagy 750 g PUFAS tapétaragasztót 3-4 liter készre kevert ragasztóhoz. Minden esetben kövesse a tapéta gyártójának utasításait. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. 500 g-os csomag keverési aránya:

Előmassza: 1:25 = 12,5 liter víz = kb. 70 m² Könnyű papírtapéták: 1:20 = 10 liter víz = 50-60 m² Durva tapéta: 1:15 = 7,5 liter víz = 35-40 m² Nehéz papírtapéták: 1:10 - 1:12 = 5-6 liter víz = 25-30 m² Keverési arány 1 kg-os csomaghoz: Előmassza: 1:25 = 25 liter víz = kb. 70 m² Keverési arány 1 kg-os csomaghoz: Előmassza: 1:25 = 25 liter víz = kb. 70 m². 140 m² könnyű papírtapéta: 1:20 = 20 liter víz = 100-120 m² faforgács tapéta: 1:15 = 15 liter víz = 70-80 m² nehéz papírtapéta: 1:10 - 1:12 = 10-12 liter víz = 50-60 m².

Tárolás

Tárolja hűvös és száraz helyen!

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.