



Ez a tapétaragasztó ideális faforgács-, vinil-, textil- és dombornyomott tapétákhoz, valamint minden nehéz tapétatípushoz. Magas kezdeti tapadást és megbízható tapadást biztosít, különösen durva vakolatfelületeken. A stabil formula lehetővé teszi a tiszta felhordást és tartósan biztos tartást biztosít még igényes tapétázási munkáknál is.

- Szintetikus gyantával megerősítve
- Nagy töltőteljesítmény
- kb. 30 perc alatt használatra kész

Alkalmazási terület

Speciális paszta faforgács, texturált, vinil és dombornyomott tapéták ragasztásához vakolathoz, betonhoz, emulziós festékbevonatokhoz, gipszkartonhoz stb.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, simának, tisztának, egészségesnek és elválasztó anyagoktól (pl. por vagy zsír) mentesnek kell lennie. Távolítsa el minden tapétamaradványt, rosszul tapadó festéket és mázolókat. A lyukakat és egyenetlenségeket javítsa ki tömőanyaggal. A csiszolandó és meszesedő aljzatokat mélyen behatoló alapozóval előkezelje. Az erősen nedvszívó aljzatok elővakolása vagy alapozása mélyen behatoló alapozóval. A durva vakolatokat alapozóval előkezelje.

Feldolgozás

Öntse a csomag teljes tartalmát hideg vízbe (lásd a táblázatot), erőteljesen keverje meg, és rövid ideig keverje tovább. Hagyja állni a keveréket kb. 30 percig, és ismét erőteljesen keverje meg. Ragassza be a levágott tapétahosszúságokat, fektesse egymás mellé, és elegendő áztatási idő után ragassza össze őket. Enyhén nedvszívó aljzatok esetén és a nedvességállóság növelése érdekében keverjen az elkészített speciális ragasztóba egy 750 g-os doboz tapétaragasztót (2 db 750 g-os doboz egyenként 1 kg-os extra speciális pasztacsomaghoz). A tapéta gyártójának feldolgozási utasításait be kell tartani. +5 °C levegő- és aljzathőmérséklet alatt nem szabad feldolgozni. Használat után a szerszámokat vízzel tisztítsa meg. 500 g-os csomag keverési aránya: Előragasztás: 1:20 = 10 liter víz = kb. 70 m² Könnyű tapéták: 1:16 = 8 liter víz = 40-45 m² Durva tapéták: 1:14 = 7 liter víz = 35-40 m² Texturált, vinil és dombornyomott tapéták, nehéz tapéták: 1:12 = 6 liter víz = 30-35 m² Keverési arány 1 kg-os csomag: Előragasztás: 1:20 = 20 liter víz = kb. 70 m² Keverési arány 1 kg-os csomag: Előragasztás: 1:20 = 20 liter víz = kb. 40-45 m² Keverési arány 1 kg-os csomag: Előragasztás: 1:20 = 20 liter víz = kb. 70 m² Keverési arány 1:20 = 20 liter víz = kb. 70 m² 140 m² könnyű tapéták: 1:16 = 16 liter víz = 80-85 m² faforgács tapéta: 1:14 = 14 liter víz = 70-75 m² texturált, vinil és dombornyomott tapéták, nehéz tapéták: 1:12 = 12 liter víz = 60-65 m².

Tárolás

Tárolja hűvös és száraz helyen!

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.