Szilikongyanta homlokzati festék

Műszaki tájékoztató



5l / Tételszám.021125 / EAN 4016215021125
10l / Tételszám.021132 / EAN 4016215021132

Kiváló minőségű, fehér homlokzati bevonat új épületekhez és felújításokhoz. A szilikongyanta-alapú homlokzati festék vízgőz-áteresztő, és rendkívül magas fedőképességével, valamint rendkívül alacsony szennyeződési hajlamával tűnik ki. A beépített, hosszú távú filmvédelemnek köszönhetően a felület megbízható védelmet élvez az algák és a zöld bevonatok ellen. Az ásványi matt felület elegáns homlokzati megjelenést biztosít.

- Extra fehér, súrolásálló homlokzati bevonat
- Hosszú távú filmvédelemmel az algák és zöld lerakódások ellen
- Nagyon magas opacitás
- Esőtaszító gyöngyházhatással
- Nagyon magas vízgőzáteresztő képesség
- ásványi matt
- airless permetezhető
- 1 liter kb. 6 m²-re egy rétegben, sima aljzatra 1 liter.

Alkalmazási terület

Fehér homlokzati festék tartós időjárásállósághoz. Ideális műemléképületeken és mészben gazdag vakolatokon való alkalmazásra is.

Előkészítés

Minden ásványi alapfelületen (pl. beton, téglafal, simítóanyagok, cementvakolat stb.) alkalmazható, természetes kőre, szilárdan tapadó és teherbíró régi bevonatokra, amelyek szilikon-gyanta-, szilikát-, diszperziós-szilikát- és matt, nedvszívó diszperziós festékekkel készültek, valamint ép hőszigetelő kompozit rendszerekre. Az aljzatnak száraznak, tisztának, teherbírónak és nedvszívónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Az aljzatról távolítsa el a laza anyagokat és a rosszul tapadó bevonatokat. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétázó aljzatokat baufan szilikon-gyanta alapozóval alapozza meg. Az új alapvakolatokat legalább 14 napig hagyni kell megkeményedni. A repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan simítóanyaggal kell kijavítani.

Feldolgozás

Használat előtt alaposan keverje fel, majd hengerrel, ecsettel, kefével, felületi festőkefével vagy megfelelő szórókészülékkel vigye fel. Két réteg felvitele ajánlott. Az alapozó réteg legfeljebb 10 % vízzel hígítható. Az első réteg teljes kiszáradása után a fedőréteget hígítatlanul vigye fel. A rétegek között legalább 12 óra száradási időt kell betartani. A festéket ne alkalmazzuk közvetlen napfény, erős szél vagy esőveszély esetén. Nagyobb felületek bevonásakor a festékcsíkok elkerülése érdekében „nedves a nedvesre” elv szerint dolgozzunk. A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel tisztítsuk meg.

Száradási idő:
kb. 12 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, közepesen nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között ennek megfelelően hosszabb száradási időre van szükség.

Színezés:
Legfeljebb 3% univerzális színezőkoncentrátummal (csak LW-Oxyd típusok) vagy kültéri használatra alkalmas telített színekkel és színezőfestékekkel.

Megjegyzések az airless szórással történő felhordáshoz:
Szórási szög: 50°
Fúvóka: 0,023 – 0,027

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Szórási nyomás: 120 – 180 bar

Fogyasztás
Sima felületek/finom vakolat → 150 ml/m²-től
A pontos felhasználási mennyiséget a helyszínen végzett próbafestéssel kell meghatározni.

Tárolás
A csomagolást jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja.

Megjegyzések
Felhordási hőmérséklet:
+5 °C és +30 °C között az anyag, a levegő és az aljzat tekintetében

Az üvegfelületeket feltétlenül le kell takarni, mivel az üvegre fröccsenő festék rendkívül nehezen eltávolítható. A festeni nem kívánt felületeket le kell takarni.

A felhordás előtt vegye figyelembe a biztonsági adatlapban szereplő biztonsági információkat. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.baufan.de oldalon találja.

Gyermekektől elzárva tartandó. Szórófestéskor használjon A2/P2 kombinált szűrőt. A felhordás és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata közben kerülje az evést, ivást és a dohányzást. Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Szembe vagy bőrre kerülés esetén azonnal alaposan öblítse le vízzel. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba.

Az EU VOC-határértéke ennek a terméknek (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). A termék VOC-tartalma max.: 1 g/l.

Hulladékkezelés:
Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A folyékony maradványokat az EWC-hulladékosztályozási kód 08 01 12 szerint kell ártalmatlanítani.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.