# decomix Universal koncentrált színezőanyag

Műszaki tájékoztató




20ml / Tételszám.Schwarz / EAN 4007955301028 (Schwarz)
20ml / Tételszám.075101001 / EAN 4007955302025 (Umbra)
20ml / Tételszám.075201001 / EAN 4007955303022 (Rehbraun)
20ml / Tételszám.075301001 / EAN 4007955304029 (Oxyd-Rot)
20ml / Tételszám.075401001 / EAN 4007955305026 (Oxyd-Ocker)
20ml / Tételszám.076101001 / EAN 4007955306023 (Maisgelb)
20ml / Tételszám.076201001 / EAN 4007955307020 (Pirolgelb)
20ml / Tételszám.075501001 / EAN 4007955308027 (Grün)
20ml / Tételszám.075601001 / EAN 4007955309024 (Blau)
20ml / Tételszám.075701001 / EAN 4007955310020 (Rot)
20ml / Tételszám.076301001 / EAN 4007955311027 (Violett)
20ml / Tételszám.075801001 / EAN 4007955312024 (Tannengrün)
20ml / Tételszám.075901001 / EAN 4007955313021 (Grasgrün)
20ml / Tételszám.076001001 / EAN 4007955314028 (Oxyd-Grün)
20ml / Tételszám.076601001 / EAN 4007955315025 (Oliv grün)
20ml / Tételszám.076701001 / EAN 4007955316022 (Lindgrün)
20ml / Tételszám.076801001 / EAN 4007955317029 (Senf)
20ml / Tételszám.076401001 / EAN 4007955318026 (Narancs)
20ml / Tételszám.076901001 / EAN 4007955319023 (Kamel)
20ml / Tételszám.077001001 / EAN 4007955320029 (Kastanie)
20ml / Tételszám.077101001 / EAN 4007955321026 (Terrabraun)
20ml / Tételszám.077201001 / EAN 4007955322023 (Tabak)
20ml / Tételszám.077301001 / EAN 4007955323020 (Dunkelbraun)
20ml / Tételszám.077401001 / EAN 4007955324027 (Steingrau)
20ml / Tételszám.076501001 / EAN 4007955325024 (Fehér)
20ml / Tételszám.077501001 / EAN 4007955326021 (Echt-Gelb)
20ml / Tételszám.077601001 / EAN 4007955327028 (Echt-Rot)
20ml / Tételszám.077701001 / EAN 4007955328025 (Echt-rózsaszín)

Pigmentkoncentrátum lakkok, emulziós festékek, műgyanta vakolatok, töltőanyagok stb. színezéséhez.

- Rendkívül színes és termelékeny
- 28 ragyogó szín
- szinte minden anyag színezéséhez
- Kiváló keverési viselkedés
- Nagyon jó fényállóság
- fagyálló
- Helytakarékos a kis térfogat miatt
- minden LW-oxid típus alkalmas aromamentes festékrendszerekhez és szilikátfestékekhez (3., 4., 5., 14., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. színárnyalat).

## Alkalmazási terület

decoMIX színező koncentrátum - univerzálisan keverhető pigmentpaszta emulziós festékekhez, lakkokhoz és mázakhoz. Ideális számos színrendszer precíz színezéséhez.

## Feldolgozás

Használat előtt jól rázza fel a flakont. Adja a decoMIX univerzális színező koncentrátumot a színezendő színhez, és keverje jól össze, amíg teljesen homogén nem lesz. A festékek színezéséhez keverő használata ajánlott. A hozzáadandó decoMIX maximális mennyisége a festéktípustól függően változik, de nem haladhatja meg a 10 %-ot. A hozzáadható maximális mennyiségek: diszperziók kb. 10 % lakkok kb. 8 % akril lakkok kb. 6 % színtelen festékek, mázak, pácok, fahabok kb. 5 % szilikátfestékek és bevonatok kb. 3 % szilikátfestékek és bevonatok kb. 3 %



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Hint:**
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

## Tárolás
Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen. Gyermekek elől elzárva tartandó. A fagyos tárolás után a koncentrátumok szobahőmérsékleten és felrázás után ismét teljes mértékben felhasználhatók.

## Megjegyzések
Az olyan szóróanyagok, mint a poliészter, poliészterfestékek, vegyes polimereken és Plioliton alapuló oldószer-tartalmú diszperziók, rugalmas festékek stb. esetében kompatibilitási és dörzsölési vizsgálatokat kell végezni. Először színezni - majd hígítani! +5 °C alatti hőmérsékleten nem szabad használni. A szerszámokat használat után azonnal vízzel tisztítsa meg. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal vagy az építkezési hulladékkal együtt ártalmatlaníthatók. A nem kikeményedett maradékokat az EWC 08 01 11-es számú hulladékkódja szerint kell ártalmatlanítani.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Hint:**
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.