



Felhasználásra kész, fehér diszperziós ragasztó a Styropor®-ból készült díszlécek, mennyezeti lapok, szigetelőlemezek, rozetták és díszítőelemek biztonságos ragasztásához belső terekben. Oldószermentes, alacsony szagú és tartósan fehérre szárad. Könnyen alkalmazható közvetlenül a tubusból, megbízhatóan tapad és tiszta, precíz szerelést tesz lehetővé - ideális dekoratív befejező és felújítási munkákhoz.

- polisztirolból készült díszlécekhez, díszítőelemekhez és rozettákhoz
- Tartósan fehér
- oldószermentes
- beltéri használatra

Alkalmazási terület

Magas kezdeti tapadású diszperziós ragasztó mennyezeti lapokhoz, dekoratív profilokhoz, alátét tapétákhoz és belső polisztirol dekorációs és szigetelő panelekhez.

Előkészítés

Für Untergründe wie Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips- und Zementwandbauplatten, Spachtelmassen, Zement- und Gipsputze, alte Dispersionsanstriche. Nicht saugende Untergründe sind ungeeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeverklebung vornehmen.

Feldolgozás

Használat előtt jól keverje fel/gyúrja jól össze a csövet. Pöttyös/szegélyragasztás: Vigye fel az anyagot a panel hátoldalára pöttyökben, és ha szükséges, csíkokban a perem körül. Teljes felületű ragasztás: Vigye fel a ragasztót fogazott simítóval - lehetőleg B1 vagy B2 - a panel hátoldalának vagy sík aljzatának teljes felületére. Helyezze a merevhablapot a ragasztóágyba, és nyomja le. Mennyezeti ragasztás esetén célszerű a ragasztót a panel hátoldalára felvinni. Lemezes anyag esetén hengerrel egyenletesen és a teljes felületen nyomja le. Miután a ragasztó teljesen megszáradt, a ragasztott felületeket le lehet festeni, tapétázni vagy kiegyenlíteni. A ragasztómaradványokat azonnal távolítsa el tiszta vízzel. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Száradási idő: kb. 24 óra mm rétegvastagságonként normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő.

Fogyasztás

Az aljzattól és a felhordási vastagságtól függően → 500 - 900 g/m²

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében Gyermekektől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Használat közben kerülje az evést, ivást és dohányzást. Viseljen védőszemüveget. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.