Rögzítő ragasztó expressz

Műszaki tájékoztató

280ml / Tételszám.102695 / EAN 4016215102695



Fehér, oldószermentes erősítő ragasztó fa, beton, vakolat és hasonló aljzatok biztonságos ragasztásához. Fa, PVC és szőnyeglécekhez, PVC kábelcsatornákhoz, faburkolatokhoz, ajtókeretekhez, merevhabból készült dekoratív profilokhoz, kerámiacsempékhez stb. Nem alkalmas tartós nedves expozícióra.

- Biztonságos rögzítés szögek és csavarok nélkül
- szegélylécekhez, díszítőprofilokhoz stb.
- kívül és belül
- kikeményedés után -20 °C és +70 °C közötti hőmérsékletnek ellenáll

Alkalmazási terület

Sokoldalúan használható, oldószermentes erős ragasztó. Ideális szegélyek, kábelcsatornák, díszprofilok és kerámialapok ragasztásához.

Előkészítés

A ragasztandó felületeknek száraznak, szilárdnak, por- és zsírmentesnek kell lenniük. Legalább az egyik felületnek nedvszívónak kell lennie. Az erősen nedvszívó, csiszolódó vagy krétás aljzatokat alapozza le Deep Primer LF alapozóval.

Feldolgozás

Vágja le a patron hegyét a menet felett, majd csavarja fel a fúvókát. Vigye fel a ragasztót pontszerűen vagy szálszerűen. Illessze össze az alkatrészeket, és nyomja meg erősen. A nehéz alkatrészeket/merev léceket rögzítse a ragasztó megkeményedéséig. A ragasztómaradványokat azonnal távolítsa el vízzel.

Száradási idő:
Normál körülmények között (+20 °C, 65 % relatív páratartalom, közepesen nedvszívó aljzat) 24–72 óra elteltével keményedik meg és terhelhetővé válik; kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

Tárolás

A csomagolást jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja.

Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet:
A felület és a környezeti hőmérséklet nem lehet +5 °C alatt.

Gyermekektől elzárva tartandó. Szembe vagy bőrre kerülés esetén azonnal alaposan öblítse le vízzel. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.baufan.de címen találja.

Hulladékkezelés:
Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A meg nem keményedett maradványokat az EWC-

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

hulladékosztályozási kód 08 04 10 szerint kell ártalmatlanítani.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.