



Kiváló minőségű, műgyantaerősítésű tapétaragasztó könnyű és normál papírtapétákhoz, valamint nehéz tapétákhoz és nem szőtt tapétákhoz. A nagy hozamú, erős ragasztóformula megbízható tapadást és tiszta felhordást biztosít. A porszegény granulátum szagtalan, gyorsan felhasználható és foltmentesen szárad - ideális a precíz és professzionális tapétázási munkákhoz.

- vinil és strukturált tapétákhoz, dombornyomott és egyéb nehéz tapétákhoz
- nem szőtt tapéta esetében
- 5 perc alatt használatra kész
- polimer ragasztóerősítővel

Alkalmazási terület

Tapétaragasztó papír, nehéz tapétákhoz és nem szőtt tapétákhoz. Erős ragasztó, gazdaságos, szagtalan és porszegény a tiszta eredmény érdekében.

Előkészítés

Az optimális tapadás érdekében az aljzatnak száraznak, stabilnak, por- és zsírmentesnek kell lennie. A régi, rosszul tapadó tapétákat és a laza festékrétegeket távolítsa el baufan tapétaeltávolítóval. Javítsa ki a repedéseket és lyukakat. Az erősen nedvszívó aljzatokat kezelje elő baufan LF mélyalapozóval.

Feldolgozás

Adja a baufan univerzális tapétaragasztót gyorsan és gyorsan hideg, tiszta vízhez, miközben erőteljesen keveri, és rövid ideig keverje tovább. (Tapétától függően: 5 liter nehéz tapétákhoz, 7,5 liter könnyű tapétákhoz) 5 perc elteltével ismét erőteljesen keverje meg. Ragassza be egyenletesen a tapétákat és rakja egymás mellé. Megfelelő áztatási idő után alkalmazza a tompa kötéseket. A nem szőtt tapéták esetében elegendő a ragasztót hengerrel a falra felvinni, majd a tapétát közvetlenül a tekercsről felhordani. A tapéta gyártójának utasításait kell követni. A paszta maradványait tiszta, nedves ruhával törölje le. Használat után a szerszámokat vízzel tisztítsa meg. Keverési arány: Előragasztás: Keverje össze 1:40 = 10 liter víz = 50-55 m² Nehéz tapéták és nem szőtt tapéták: Keverje össze 1:20 = 5 liter víz = 25-30 m² Papírtapéták: Keverje össze 1:30 = 7,5 liter víz = 35-40 m² Papírtapéták: Keverje össze 1:30 = 7,5 liter víz = 35-40 m²

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva legalább 60 hónapig.

Megjegyzések

Hulladékkódszám: 080410 (ragasztó- és tömítőanyag-hulladék). Csak az üres tárolóedényeket adja vissza újrahasznosításra. Az anyagmaradványok a 170904-es hulladékkódnak (vegyes építési és bontási hulladék) megfelelően porított vagy szárított formában vagy háztartási hulladékként ártalmatlaníthatók.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.