



Pasta di metilcellulosa di alta qualità con una resistenza al bagnato particolarmente elevata per lavori di tappezzeria professionali. Ideale per carte da parati verniciabili e per l'uso versatile con carte da parati a scaglie di legno, testurizzate e non tessute, carte da parati non tessute a scaglie di legno, viniliche e goffrate, nonché carte da parati in rotoli. Facile da miscelare e da applicare in modo uniforme, garantisce un'adesione affidabile e risultati puliti e duraturi.

- per carte da parati testurizzate, goffrate, in tessuto non tessuto e viniliche, carta da parati in trucioli di legno e tessuto non tessuto in trucioli di legno
- in metilcellulosa di alta qualità con resina sintetica
- Elevata resistenza all'umidità in caso di verniciatura
- Forte adesione iniziale e forza adesiva
- Ottima regolabilità dei pannelli di carta da parati
- Pronto all'uso in 15 minuti
- lavorabile
- asciuga in modo trasparente
- senza conservanti

Area di applicazione

Pasta per carta da parati per carte da parati in carta, vinile, tessuto non tessuto e trucioli di legno. Elevata resistenza al bagnato, ideale per carta da parati testurizzata e carta da parati verniciabile a trucioli.

Preparazione

Il supporto deve essere asciutto, stabile e privo di polvere e grasso. Rimuovere la carta da parati vecchia e scarsamente aderente e temperare con lo sverniciatore per carta da parati baufan. Riparare crepe e fori con lo stucco per interni baufan o lo stucco superadesivo decomur. Pretrattare i supporti altamente assorbenti, carteggiabili e sfarinabili con baufan Deep Penetrating Primer LF o pre-paste (rapporto 1:40). Per facilitare il cambio della carta da parati in un secondo momento, si consiglia di trattare il supporto con baufan Wallpaper Changing Primer, soprattutto per le carte da parati lavabili.

Elaborazione

Rapporto di miscelazione: Pre-incollaggio: Miscelare 1:40 = 8,0 litri d'acqua = 60-80 m² Carta da parati ruvida: Miscelare 1:20 = 4,0 litri d'acqua = 20-25 m² Carta da parati testurizzata, non tessuta, vinilica, goffrata e pesante: Miscelare 1:20 = 4,0 litri d'acqua = 22-25 m² Versare la pasta in acqua fredda e pulita mescolando vigorosamente e rimescolare dopo 2 - 3 minuti. Mescolare di nuovo energicamente dopo circa 15 minuti. Applicare la pasta sulla carta da parati con un pennello o con una macchina per carte da parati, accostare le strisce di carta da parati e applicarle dopo un tempo di ammollo sufficiente. Rimuovere immediatamente i residui di pasta con un panno umido. Non dipingere sulla carta da parati incollata finché la pasta non è completamente asciutta. Seguire le istruzioni d'uso del produttore della carta da parati. Per aumentare la forza adesiva di carte da parati speciali pesanti e fibra di vetro, è possibile aggiungere un barattolo di baufan Adesivo per rivestimenti murali 750 g per ogni confezione di baufan Kraft-Kleister 200 g. baufan Kraft-Kleister è resistente alla calce e al cemento. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva almeno fino a quando: vedere l'etichetta del lotto.

Note

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria ambiente e il substrato Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante la lavorazione e l'asciugatura. Evitare di mangiare, bere e fumare

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

durante l'uso. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.