

5l / Articolo n.020753 / EAN 4016215020753
10l / Articolo n.020753 / EAN 4016215020807



Rivestimento per facciate di colore bianco brillante con elevato potere coprente, indicato sia per nuove applicazioni che per interventi di ristrutturazione. Ideale come vernice di ristrutturazione per sistemi di isolamento termico a cappotto. Grazie alla protezione a lungo termine del film, la verniciatura è resistente alle alghe e alle incrostazioni verdi. La pittura per facciate si contraddistingue per l'elevata permeabilità al vapore acqueo e, in quanto rivestimento resistente alla pioggia battente, offre una protezione dalle intemperie affidabile e duratura, garantendo al contempo un aspetto curato della facciata.

- Rivestimento di facciata resistente all'abrasione
- Con protezione a lungo termine del film contro le alghe e i depositi verdi
- Rivestimento extra bianco ad alta opacità
- Elevata permeabilità al vapore acqueo
- impermeabile alla pioggia battente
- airless spruzzabile
- 1 litro per circa 6 m² per una sola mano su un fondo liscio

Area di applicazione

Pittura bianca per facciate, per rivestimenti permeabili al vapore acqueo e resistenti alla pioggia battente, con protezione a lungo termine del film contro alghe e incrostazioni verdi.

Preparazione

Adatto a tutti i sottofondi minerali (come intonaco, calcestruzzo e muratura), intonaci a base di resina sintetica e vecchie pitture ben aderenti a base di resina siliconica, silicati in dispersione e pitture in dispersione. Il sottofondo deve essere pulito, solido, asciutto, resistente e privo di polvere e grasso. Rimuovere le vecchie pitture non ben aderenti e l'intonaco friabile. Eliminare eventuali incrostazioni di vegetazione con baufan Algen- und Schimmel-STOP. Pretrattare i sottofondi sabbiosi, sfarinanti e fortemente assorbenti con baufan Tiefgrund LF. Fare un trattamento di impermeabilizzazione a regola d'arte sull'intonaco nuovo per evitare efflorescenze. Riparare crepe, fori e irregolarità con uno stucco baufan adatto.

Elaborazione

Mescolare bene prima dell'uso e applicare con rullo, pennello, pennello a setole lunghe, pennello per grandi superfici o spruzzatore adeguato. Come mano di fondo, la vernice può essere diluita con acqua in misura massima del 5%; come mano di finitura, applicare non diluita dopo che la prima mano si è asciugata completamente. Quando si rivestono superfici di grandi dimensioni, lavorare «bagnato su bagnato» per evitare segni di transizione. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Tempo di essiccazione:

circa 6-8 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, supporto moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di essiccazione sarà corrispondentemente più lungo.

Tonalizzazione:

Con concentrati universali per la tintura o con colori a tinta piena e da tintura (aggiunta fino al 10% max., senza compromettere le proprietà fisico-costruttive della verniciatura complessiva. È indispensabile prestare attenzione alla resistenza alla luce e agli agenti atmosferici.)

Indicazioni per l'applicazione a spruzzo airless:

Angolo di spruzzo: 50°

Ugello: 0,023 – 0,027

Pressione di spruzzo: 120 – 180 bar

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Consumo

Superfici lisce/intonaco a grana fine → a partire da 150 ml/m²

Determinare il consumo esatto effettuando una prova di applicazione sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Temperatura di applicazione:

da +5 °C a +30 °C per il prodotto, l'aria circolante e il supporto

Prima dell'applicazione, osservare le indicazioni di sicurezza riportate nella scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de.

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Durante i lavori a spruzzo, utilizzare un filtro combinato A2/P2. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non far defluire nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Valore limite UE per i COV di questo prodotto (cat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Contenuto massimo di COV di questo prodotto: 1 g/l.

Smaltimento:

Conseguire al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice di classificazione dei rifiuti n. 08 01 12.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.