Raso di seta opaco

Scheda tecnica

5l / Articolo n.175965 / EAN 4016215124628
15l / Articolo n.175972 / EAN 4016215175972



Questa vernice per interni di alta qualità convince per l'elegante finitura semilucida e l'elevata opacità. È particolarmente durevole, resistente allo sfregamento e ideale per gli ambienti di vita e di lavoro molto frequentati. L'aspetto uniforme della superficie garantisce un effetto moderno e tranquillo dell'ambiente e pareti belle e durature.

- Rivestimento interno altamente resistente
- Finitura superficiale opaca in seta
- Rapporto di contrasto classe 2 con una resa di 5,5 m²/l
- Resistenza all'abrasione a umido classe 1 secondo DIN EN 13300
- Livello di lucentezza: medio
- Privo di solventi, plastificanti e sostanze attive per l'appannamento
- airless spruzzabile

Area di applicazione

Pittura per interni e facciate per calcestruzzo, intonaco, muratura, gesso, carta da parati e tessuto in fibra di vetro - resistente agli alcali, non ingiallente e opaca come la seta.

Preparazione

Per tutti i supporti minerali (come calcestruzzo, muratura, livellanti, intonaci di cemento, gesso e calce), cartongesso e altri muri a secco, rivestimenti in emulsione saldamente aderenti, nonché carta da parati e rivestimenti murali in truciolato, tessuto di vetro e altri rivestimenti verniciabili. Il supporto deve essere asciutto, pulito, solido, uniformemente assorbente e privo di polvere e grasso. Rimuovere dal supporto il materiale sciolto, la vecchia carta da parati e le pitture poco aderenti. Applicare un fondo altamente assorbente, carteggiabile e sfarinante con baufan Deep Primer LF. Riparare crepe, buchi e irregolarità con un livellante baufan adatto.

Elaborazione

Mescolare bene prima dell'uso e applicare con rullo, pennello, pennellessa, pennello piatto o un'attrezzatura di spruzzatura adatta. Come fondo, la vernice può essere diluita con un massimo del 10% di acqua. Applicare non diluito come mano di finitura dopo l'essiccazione della prima mano di vernice. Quando si rivestono aree più grandi, lavorare bagnato su bagnato per evitare accumuli. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Tempo di essiccazione: circa 5 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); tempo di essiccazione più lungo in condizioni sfavorevoli. Tintura: con un massimo del 10% di concentrati tintometrici universali o di vernice tinta e tinta piena. Note sull'applicazione a spruzzo airless: Angolo di spruzzo: 50° Ugello: 0,023 - 0,027 Pressione di spruzzo: 120 - 180 bar

Consumo

Superfici lisce/grana fine dell'intonaco → a partire da 150 ml/m² Determinare l'esatta quantità di consumo effettuando una prova di verniciatura sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva almeno fino a quando: vedere l'etichetta del lotto.

Note

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria circolante e il supporto Non coprire le superfici da verniciare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Non inalare la nebbia di spruzzatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Indossare occhiali di sicurezza. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. Durante la nebulizzazione possono prodursi gocce respirabili pericolose. Non inalare l'aerosol o la nebbia. Usare il filtro combinato A2/P2 quando si spruzza.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.