Vernice al lattice Bianco puro

Scheda tecnica



750ml / Articolo n.100202 / EAN 4016215100202
2,5l / Articolo n.100226 / EAN 4016215100226
5l / Articolo n.100240 / EAN 4016215100240
10l / Articolo n.100264 / EAN 4016215100264

Vernice in emulsione altamente coprente e resistente all'abrasione per interni ed esterni. Offre un'eccellente protezione e un colore duraturo su un'ampia gamma di supporti. È resistente agli agenti atmosferici, facile da applicare e fornisce una finitura uniforme e opaca. Ideale per pareti e soffitti di ambienti abitativi ed esterni soggetti a un uso intenso.

- Resistenza all'abrasione a umido R classe 2 secondo DIN EN 13300
- Rapporto di contrasto H_{10} classe 3 con una resa di 6,5 m2/l
- per rivestimenti resistenti
- bianco opaco
- livello di lucentezza opaco
- Privo di solventi, plastificanti e sostanze attive per l'appannamento
- airless spruzzabile

Area di applicazione

Vernice in emulsione per superfici interne ed esterne di pareti e soffitti. Ideale per substrati strutturati, tessuti di vetro e carte da parati strutturate e goffrate.

Preparazione

Per tutti i supporti minerali (come calcestruzzo, muratura, livellanti, intonaci di cemento, gesso e calce), cartongesso e altri muri a secco, vernici in emulsione saldamente aderenti, nonché trucioli di legno, tessuto di vetro e altre carte da parati e rivestimenti murali verniciabili. Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, assorbente e privo di polvere e grasso. Rimuovere dal supporto il materiale sciolto, la vecchia carta da parati e le pitture poco aderenti. Applicare un fondo altamente assorbente, carteggiabile e sfarinante con baufan Deep Primer LF. Riparare crepe, buchi e irregolarità con un livellante baufan adatto.

Elaborazione

Mescolare bene prima dell'uso e applicare con rullo, pennello, pennellessa, pennello piatto o un'attrezzatura di spruzzatura adatta. Come fondo, la vernice può essere diluita con un massimo del 5% di acqua, mentre come finitura può essere applicata non diluita dopo l'essiccazione della prima mano di vernice. Quando si rivestono aree più grandi, lavorare bagnato su bagnato per evitare accumuli. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Tempo di essiccazione: circa 5 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); tempo di essiccazione più lungo in condizioni sfavorevoli. Tintura: con un massimo del 10% di concentrati tintometrici universali o di vernice tinta e tinta piena. Note sull'applicazione a spruzzo airless: Angolo di spruzzo: 50° Ugello: 0,023 - 0,027 Pressione di spruzzo: 120 - 180 bar

Consumo

Superfici lisce/grana fine dell'intonaco → a partire da 150 ml/m² Determinare l'esatta quantità di consumo effettuando una prova di verniciatura sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva almeno fino a quando: vedere l'etichetta del lotto.

Note

Temperatura di applicazione: da +5 °C a +30 °C per materiale, aria ambiente e supporto Non coprire le superfici da verniciare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

l'essiccazione. Non inalare la nebbia di spruzzatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. Indossare occhiali di sicurezza. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. attenzione! Durante la nebulizzazione si possono produrre gocce respirabili pericolose. Non inalare l'aerosol o la nebbia. Usare il filtro combinato A2/P2 quando si spruzza.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.