



Stucco di alta qualità per vetri e riparazioni di lunga durata. Facile da applicare, garantisce una sigillatura resistente agli agenti atmosferici delle lastre di vetro in telai di legno e metallo.

- secondo la norma DIN 18545
- Qualità comprovata
- Colore beige

Area di applicazione

Stucco per vetri a base di materie prime naturali per vetri singoli e di riparazione su finestre in legno con smusso sigillante a vista.

Preparazione

Il telaio della finestra deve essere pulito, asciutto e privo di grasso. Le battute devono essere primerizzate (con vernice acrilica o un primer a base di resina alchidica). Tuttavia, per garantire un'adesione ottimale dello stucco per vetri, il fondo non deve essere applicato così spesso da ostruire i pori del legno.

Elaborazione

Dopo aver impastato, premere con forza lo stucco per vetro nella battuta e lisciare la superficie con un coltello da stucco. Durante il tempo di asciugatura, è essenziale evitare che la condensa penetri nel letto di stucco. Poiché lo stucco richiede ossigeno per indurire, le finestre doppie non devono essere montate subito dopo la vetratura. Dopo l'indurimento, al massimo dopo 4-8 settimane, lo stucco deve essere verniciato con una vernice elastica resistente agli agenti atmosferici. Una verniciatura troppo precoce può causare la formazione di grinze. I test preliminari devono sempre essere eseguiti sulle vernici acriliche. È necessario osservare le disposizioni delle linee guida BFS, DIN 18361 e DIN 18545.

Consumo

500 g per circa 50-60 cm

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva per almeno 24 mesi dalla data di produzione (vedi etichetta).

Note

Temperatura di lavorazione: almeno + 8 °C per il materiale e l'aria circolante. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non immettere nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel suolo. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.