Stucco pronto all'uso Fill+Finish 950

Scheda tecnica

/ Articolo n.032202208 / EAN 4016215105320
/ Articolo n.032204208 / EAN 4016215105306



Stucco leggero bianco pronto all’uso per interni, adatto a molteplici applicazioni. Per la lisciatura di intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare e muratura, nonché per la stuccatura su tutta la superficie di pannelli in gesso con finitura superficiale Q3-Q4. Ideale anche per la stuccatura di finitura delle fughe dei pannelli in gesso già stuccati con finitura superficiale Q2, nonché per la stuccatura delle fughe secondo la classe Q1 dei pannelli in gesso con profili dei bordi HRAK (Vario) e AK, utilizzando strisce di copertura per fughe.

- Stucco leggero multiuso pronto all’uso
- lavorazione leggera e fluida
- adesione ottimale al sottofondo
- Ottime proprietà di levigatura
- senza solventi né plastificanti
- per le classi di finitura superficiale da Q1 a Q4 nell’edilizia a secco (ai sensi della scheda tecnica n. 2 del Gruppo industriale dei pannelli in gesso dell’Associazione federale dell’industria del gesso e dei pannelli da costruzione in gesso e. V.)
- per interni
- Conforme alla normativa CE secondo la norma DIN EN 13963-3A

Area di applicazione

Stucco bianco multiuso leggero, pronto all’uso, per superfici interne.

Preparazione

Applicabile su tutti i sottofondi minerali (ad es. calcestruzzo, gesso, intonaci a base di calce e cemento, mattoni ecc.), pitture a dispersione, intonaci a base di resina sintetica, nonché su pannelli in cartongesso, fibra di gesso, fibra di cemento e pannelli simili per costruzioni a secco conformi alla norma EN 13963. Non utilizzabile in ambienti umidi.

Elaborazione

Mescolare lo stucco profimur Fill + Finish ready prima dell’uso e applicarlo con una spatola lisciante. Spessore massimo di applicazione: 3 mm per le finiture Q3-Q4 e in caso di applicazione su tutta la superficie.

Una volta asciutte, le superfici stuccate possono essere levigate molto facilmente. Se si prevede di tappezzare la superficie, prima di incollare il rivestimento murale è necessario applicare un primer con profimur Tiefengrund LF.

Applicazione a spruzzo:
Utilizzare esclusivamente spruzzatori airless omologati dal produttore per la lavorazione di stucchi spruzzabili.
Pressione statica: 215 bar; pressione di esercizio: 160 – 180 bar; dimensione dell’ugello: 029 – 041; Lunghezza del tubo flessibile: max. 15 m.

Lo stucco indurisce per essiccazione – il tempo di essiccazione dipende dallo spessore dello strato applicato, dalle caratteristiche del sottofondo e dalle condizioni ambientali. Effettuare le successive mani di verniciatura e l’incollaggio solo dopo la completa essiccazione della superficie stuccata.

Consumo

circa 1,1 kg per m² con uno spessore di applicazione di 1 mm. Determinare il consumo esatto effettuando una prova di

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

applicazione sull'oggetto.

Immagazzinamento
Tenere il contenitore ben chiuso, a prova di bambino e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note
Durante la stuccatura dei pannelli per cartongesso è necessario attenersi alle istruzioni di lavorazione fornite dai produttori dei pannelli. In caso di stuccatura secondo la classe Q1, è necessario applicare una striscia di copertura per giunti. Non applicare a temperature dell’opera e ambiente inferiori a +5 °C. Pulire gli utensili con acqua immediatamente dopo l’uso.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de o all’indirizzo info@baufan.de.

Conseguire al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di classificazione dei rifiuti EWC 08 04 10. Evitare che il prodotto finisca nella rete fognaria, nei corsi d’acqua o nel terreno.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.