Riempitivo fine

Scheda tecnica

400g / Articolo n.101063 / EAN 4016215101063



Livellante in emulsione pronto all'uso per legno verniciato e non trattato, supporti minerali (ad es. calcestruzzo, intonaco e muratura), nonché per mani di pittura in emulsione e supporti interni simili. Substrato ideale per le successive mani di vernici acriliche o a base di resine alchidiche. Può essere lisciato molto facilmente e carteggiato in modo eccellente dopo l'essiccazione. Non può essere utilizzato su plastica e metallo.

- Per legno, superfici verniciate e supporti simili
- Sottofondo ottimale per successivi rivestimenti con vernici acriliche o a base di resine sintetiche
- senza solventi
- facile da lisciare
- Ottime proprietà di levigatura
- per interni

Area di applicazione

Stucco per livellare piccoli dislivelli in aree interne. Dopo la carteggiatura, substrato ideale pronto per la verniciatura.

Preparazione

Per substrati come intonaco, calcestruzzo e cartongesso. Può essere utilizzato anche su legno naturale, truciolato, compensato, cartongesso, ecc. Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile e privo di polvere e grasso. Rimuovere dal supporto il materiale sciolto, la vecchia carta da parati e le pitture poco aderenti. Applicare un fondo altamente assorbente, carteggiabile e sfarinante con baufan Deep Primer LF. In caso di dubbio, eseguire un'applicazione di prova.

Elaborazione

Impastare bene il tubetto prima dell'uso! Applicare con una spatola o una cazzuola o direttamente dal tubo. Lo stucco asciuga senza crepe fino a uno spessore di 3 mm. Per strati più spessi, applicare più mani dopo l'asciugatura della mano precedente. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Dopo l'essiccazione, lo stucco può essere facilmente carteggiato. Tempo di essiccazione: circa 1-2 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); tempo di essiccazione più lungo in condizioni sfavorevoli.

Consumo

per mm di spessore dello strato → circa 1,8 kg/m²

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, la durata di conservazione è di almeno 48 mesi dalla data di produzione (vedere l'etichetta del lotto).

Note

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria ambiente e il substrato Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante la lavorazione e l'essiccazione. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso del riempitivo. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.