Giliai įsiskverbiantis gruntas - be tirpiklių

Techninės informacijos lapas

1l / Prekės Nr.101506 / EAN 4016215101506
5l / Prekės Nr.101520 / EAN 4016215101520
10l / Prekės Nr.101551 / EAN 4016215101551



Mūsų specialus gruntas, pasižymintis dideliu penetraciniu poveikiu, giliai įsiskverbia į pagrindą, patikimai sutvirtina šlifuojamus ir kreiduojamus paviršius ir užtikrina tolygų, mažesnį sugeriamumą. Idealus pagrindas ilgai išliekančioms dangoms ir puikiems galutiniams rezultatams - saugiems, efektyviems ir profesionaliems.

- Hidrosolio akrilato gruntas be tirpiklių
- Didelis giluminis poveikis dėl itin smulkios hidrosolio dispersijos
- Paruoštas naudoti šlifuojamiems ir kreiduojamiems pagrindams sutvirtinti
- Galima skiesti vandeniu iki 1:1, kad būtų galima reguliuoti sugeriamumą
- skaidrus džiovinimas
- patalpoms ir lauke

Taikymo sritis

"baufan Tiefgrund LF" - tai specialus gruntas, pasižymintis dideliu įsiskverbimo gyliu, skirtas šlifuojamiems ir kreidiniams pagrindams sutvirtinti ir absorbcijai sumažinti.

Paruošimas

Tinka visiems mineraliniams pagrindams, pavyzdžiui, betonui, tinkui, plytoms ir t. t., ir gipso kartono plokštėms. Pagrindas turi būti švarus, sausas, įgeriantis ir be atskyrimo medžiagų. Pagrindai, kurių negalima sutvirtinti arba kurie nepakankamai sukimba, turi būti visiškai pašalinti. Jei abejojate, sukurkite bandomąjį paviršių.

Apdorojimas

Gruntą derinkite su vėlesniu produktu. Norint reguliuoti sugeriamumą, "baufan Tiefgrund LF" galima skiesti vandeniu iki 1:1. Prieš naudojimą gerai suplakite arba išmaišykite ir tepkite teptuku, teptuku arba tinkama purškimo įranga. Iškart po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Iš anksto uždenkite neapdorotus paviršius, nes vėliau išdžiūvusius purslus sunku pašalinti. Džiūvimo laikas: maždaug 6-8 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūvimo laikas ilgesnis.

Vartojimas

1 litras = maždaug 10 m² neskiestos dangos Tikslų sunaudojamą kiekį nustatykite užtepę bandomąjį sluoksnį ant objekto.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Neatidaryto ir tinkamai laikomo preparato tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos (žr. partijos etiketę).

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpkite purškiamos dulksnos. Naudodami dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Dėvėkite apsauginius akinius. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandentakius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduokite tik perdirbti.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.