Latekso rišiklis

Techninės informacijos lapas



750ml / Prekės Nr.067802008 / EAN 4016215100103
2,5l / Prekės Nr.067803008 / EAN 4016215100127
5l / Prekės Nr.067804008 / EAN 4016215100141
10l / Prekės Nr.067805008 / EAN 4016215100165

Koncentruotas priedas, skirtas distemperiniams ir kalkiniams dažams tobulinti bei tapetų pastoms sutvirtinti. Padidina sukibimą ir atsparumą nuvalymui, pagerina sukibimą ir suformuoja šveitimui atsparią, skaidrią džiūstančią dangą.

- skirti distemperio ir kalkinių dažų apdailai
- tapetų klijai sutvirtinti
- dilimui atspari danga
- džiūsta skaidrus

Taikymo sritis

Kalkinių ir distemperinių dažų bei tapetų pastos rišamoji medžiaga. Pagerina sukibimą ir atsparumą nuvalymui, taip pat gali būti naudojamas kaip skaidri danga patalpose.

Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, be dulkių ir riebalų. Nuo pagrindo pašalinkite atsipalaidavusias medžiagas, senus tapetus ir blogai besilaikančius dažus. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus gruntuokite "baufan Deep Primer LF". Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisykite tinkamu "baufan" išlyginamuoju mišiniu.

Apdorojimas

Klijų ir kalkinių dažų priedas: Įmaišykite apie 20 % latekso rišiklio į paruoštą tapetų pastos mišinį. Dangos tapetams ir kt.: prieš naudojimą gerai išmaišykite ir užtepkite voleliu, teptuku, teptuku ar tinkama purškimo įranga. Tapetams dengti naudokite neskiestą. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Netinka viniliniams tapetams ir tapetams su viniline danga! Džiūvimo trukmė: maždaug 5 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); esant nepalankioms sąlygoms, džiūvimo trukmė atitinkamai pailgėja.

Vartojimas

Glaistas → nuo 150 ml/m² Klijų priedas → apie 750 ml/4 ltr. klijų Spalvų priedas → apie 1 ltr./10 ltr. spalvos

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Neuždenkite dažomų paviršių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpkite purškiamos dulksnos. Naudodami dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Dėvėkite apsauginius akinius. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandentakius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduokite tik perdirbti.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.