



Stabilizuotas vandens stiklo gruntas kalio silikato pagrindu užtikrina ilgalaikį mineralinių pagrindų sutvirtinimą ir patikimai reguliuoja įgeriamumą. Jis sukuria optimalias sąlygas vėlesnės dangos ir puikiai tinka profesionaliam silikatinų dažų skiedimui - maksimaliam sukibimui ir ilgalaikiams rezultatams.

- Stabilizuotas vandens stiklo gruntas kalio silikato pagrindu
- Gruntas mineraliniams pagrindams
- Silikatinų dažų skiediklis
- Labai laidus vandens garams
- pasižymi natūraliomis savybėmis, apsaugančiomis nuo pelėsių.
- Be konservantų, tirpiklių ir minkštiklių
- patalpoms ir lauke

Taikymo sritis

Skirtas labai ir nevienodai įgeriantiems mineraliniams pagrindams tvirtinti ir silikatinams dažams skiedžiant.

Paruošimas

Tinka tokiems pagrindams kaip sienų ir lubų paviršiai iš betono, cementinio ir kalkinio cemento tinko, mūro, gipso pagrindų, pluoštinio cemento plokščių. Taip pat lipnioms kalkinėms, mineralinėms ir silikatinėms šaltoms dangoms. Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, įgeriantis, be dulkių ir riebalų. Pagrindai, kurių negalima sutvirtinti arba kurie nepakankamai sukimba, taip pat sukepę sluoksniai turi būti visiškai pašalinti. Jei abejojate, užtepkite bandomąjį sluoksnį. Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisysite tinkamu "baufan" glaistu. Iš anksto padengkite dažymui neskirtus paviršius, ypač stiklo, aliuminio ir keramikos paviršius. Iškilusius pusrus nedelsiant nuplaukite vandeniu.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai suplakite arba išmaišykite ir tepkite teptuku, teptuku, plokščiu teptuku arba tinkama purškimo įranga. Gruntą galima naudoti neskiestą arba praskiestą vandeniu iki 1:2. Labai gerai įgeriančius pagrindus gruntuokite du kartus "šlapias ant šlapio" ir užtepkite. Nemaišykite su gruntais ir dažais, kurių pagrindą sudaro kitos medžiagos. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Džiūvimo trukmė: maždaug 6 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); esant nepalankioms sąlygoms, džiūvimo trukmė atitinkamai ilgesnė.

Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulkiagrūdis tinkas → nuo 100 ml/m² Tikslų sunaudojamą kiekį nustatykite bandomuoju būdu padengę objektą.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Neuždenkite dažomų paviršių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpkite purškiamos dulksnos. Naudodami dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Dėvėkite apsauginius akinius (ne stiklinius). Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščias pakuotes atiduokite tik perdirbti. Dangų medžiagų GISCODE: BSW40 ES LOJ ribinė vertė šiam produktui: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010 m.) LOJ kiekis šiame produkte ne daugiau kaip: 1 g/l

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.