Silikono dervos fasado dažai

Techninės informacijos lapas

5l / Prekės Nr.021125 / EAN 4016215021125
10l / Prekės Nr.021132 / EAN 4016215021132



Aukštos kokybės balta fasadų danga, skirta naujiems ir renovacijos darbams. Silikoninės dervos fasadų dažai yra pralaidūs vandens garams ir išsiskiria itin dideliu dengiamumu bei labai mažu polinkiu į nešvarumų susidarymą. Dėl integruotos ilgalaikės plėvelės apsaugos paviršius yra patikimai apsaugotas nuo dumblių ir žalios apnašos. Mineralinis matinis paviršius suteikia fasadui išskirtinį išvaizdą.

- Ypač balta, šveitimui atspari fasado danga
- Ilgalaikė plėvelės apsauga nuo dumblių ir žalių nuosėdų
- Labai didelis nepermatomumas
- Lietaus nepraleidžianti medžiaga su karoliukų efektu
- Labai didelis vandens garų pralaidumas
- mineralinis matinis
- purškiamas be oro
- 1 litras maždaug 6 m² vienam sluoksniui ant lygaus pagrindo

Taikymo sritis

Balta fasadų dažų spalva, užtikrinanti ilgalaikę apsaugą nuo atmosferos poveikio. Taip pat idealiai tinka naudoti ant paveldo objektų bei ant kalkių turinčių tinkų.

Paruošimas

Tinka naudoti ant visų mineralinių paviršių (pavyzdžiui, betono, mūro, glaistų, cementinio tinko ir pan.), natūralaus akmens, tvirtai prilipusių ir tvirtų senų dažų sluoksnių, padengtų silikoninės dervos, silikatiniais, dispersiniais silikatiniais ir matiniais, sugeriančiais dispersiniais dažais, taip pat ant nepažeistų šilumos izoliacijos sistemų. Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas ir sugeriantis, be dulkių ir riebalų. Nuo pagrindo pašalinkite birias medžiagas ir prastai prilipusius dažų sluoksnius. Labai sugeriančius, smėlingus ir kreiduojančius pagrindus gruntuokite „baufan“ silikoninės dervos gruntu. Naujus pagrindinius tinkus reikia palikti išdžiūti ne mažiau kaip 14 dienų. Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisyti tinkama „baufan“ glaistymo mase.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir užtepkite voleliu, teptuku, šepetėliu, plokščiu teptuku arba tinkamu purkštuvu. Rekomenduojama dažyti dviem sluoksniais. Pirmasis sluoksnis gali būti praskiestas ne daugiau kaip 10 % vandens. Kai pirmasis dažų sluoksnis visiškai išdžius, antrąjį sluoksnį užtepkite nepraskiestą. Tarp sluoksnių laikykitės ne mažiau kaip 12 valandų džiūvimo laiko. Dažų neturėtų būti naudojami esant tiesioginiams saulės spinduliams, stipriam vėjui ar esant lietaus pavojui. Dažant didelius plotus, siekiant išvengti dažų susikaupimų, dažykite „šlapias ant šlapio“ būdu. Darbo įrankius išvalykite vandeniu iškart po naudojimo.

Džiūvimo laikas:
maždaug 12 valandų įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinis oro drėgnumas, vidutiniškai sugeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūvimo laikas atitinkamai pailgėja.

Atspalvių pritaikymas:
Naudokite ne daugiau kaip 3 % universalių atspalvių koncentratų (tik „LW-Oxyd“ tipų) arba lauko darbams tinkamų vientisų ir atspalvių dažų.

Pastabos dėl purškimo be oro (Airless) būdu:
Purškimo kampas: 50°

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Purkštukas: 0,023 – 0,027
Purškimo slėgis: 120 – 180 bar

Vartojimas
Lygūs paviršiai / smulki tinko tekstūra → nuo 150 ml/m²
Tikslų sunaudojimą nustatykite atlikdami bandomąjį dažymą ant objekto.

Saugykla
Pakuotę laikykite gerai uždarytą, vėsioje vietoje, bet ne ant šalčio.

Pastabos
Dengimo temperatūra:
nuo +5 °C iki +30 °C (medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui)

Būtinai uždenkite stiklo paviršius, nes dažų purslai ant stiklo pašalinami labai sunkiai. Uždenkite paviršius, kuriuos nenorite dažyti.

Prieš pradedant darbus, susipažinkite su saugos duomenimis, pateiktais saugos duomenų lape. Aktualią saugos duomenų lapo versiją rasite mūsų svetainėje www.baufan.de.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Atliekant purškimo darbus naudokite kombinuotąjį filtrą A2/P2. Naudojimo ir džiūvimo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą. Naudojant dažus venkite valgyti, gerti ir rūkyti. Venkite sąlyčio su akimis ir oda. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplaukite vandeniu. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

ES VOC ribinė vertė šiam produktui (kat. A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Maksimalus VOC kiekis šiame produkte: 1 g/l.

Šalinimas:
Perdirbti tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. Skystus likučius šalinti pagal EWC atliekų kodo Nr. 08 01 12.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.