



Aukštos kokybės langų glaistas, skirtas medinių ir metalinių rėmų viengubo stiklo paketų sandarinimui. Praktiška apvali skardinė užtikrina stabilų ir švarų laikymą

- Aukštos kokybės langų glaistas stiklinimui pagal DIN 18545
- Smėlio spalvos

Taikymo sritis

Aukštos kokybės langų glaistas, skirtas sandarinti viengubo stiklo paketus.

Paruošimas

Klijuojami paviršiai turi būti sausi, stabilūs, be skiriamųjų medžiagų (dulkių, riebalų ir pan.). Pašalinkite blogai prilipusį dažų sluoksnį. Medinės atramos iš anksto apdorokite tinkamu gruntu. Įsitikinkite, kad grunto sluoksniuose nėra skiriamųjų medžiagų.

Apdorojimas

Gera įspauskite "PROFI" stiklo glaistą į įdubą ir glaistykite išlyginkite paviršių. Džiūvimo metu būtina saugoti, kad į glaisto sluoksnį nepatektų kondensato. Kadangi glaistui stingti reikia deguonies, dvigubų langų negalima montuoti iš karto po įstiklinimo. Po maždaug 4-6 savaičių sukietėjusį glaistą padenkite oro sąlygoms atspariais dažais. Šaltos ar drėgnos oro sąlygos gali turėti didelės įtakos džiūvimo laikui.

Saugykla

Laikykite vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių. Galiojimo laikas uždarytoje pakuotėje - 12 mėnesių.

Pastabos

Būtina laikytis BFS duomenų lapo Nr. 23, DIN 18361 ir DIN 18545 nuostatų. Nenaudoti esant žemesnei nei +5 °C temperatūrai. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbti. Išdžiūvusius medžiagų likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybietės atliekas. Nesukietėjusius likučius šalinti pagal atliekų kodą Nr. EWC 08 04 10.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.