



# „Extra Special“ tapetų klijai „Super Economy Pack“

Techninės informacijos lapas

500g / Prekės Nr.330310 / EAN 4007955027010

1kg / Prekės Nr.330312 / EAN 4007955027027



Ši tapetų pasta idealiai tinka šviesiems ir įprastiems tapetams klijuoti prie tinko, betono, gipso ir gipso plokščių. Ji užtikrina patikimą sukibimą ir tolygų klijavimą, ypač ant šiurkštaus pagrindo. Patikrinta formulė užtikrina švarius rezultatus ir patikimą laikymąsi atliekant klasikinius tapetų klijavimo darbus.

- Didelė užpildymo galia
- paruoštas naudoti maždaug per 30 minučių

## Taikymo sritis

Skirtas klijuoti lengvus ir sunkius popierinius tapetus ant tinko, betono, gipso, gipso kartono plokščių ir pan.

## Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, lygus, švarus, tvirtas ir be skiriamųjų medžiagų. Nuvalykite visus emalio sluoksnius, tapetų likučius ir atsilupusius dažus. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreidinius pagrindus iš anksto apdorokite PUFAS giluminiu gruntu LF. Vandenyje tirpius pagrindo nešvarumus, kurie gali prasiskverbti tapetuoiant, reikėtų izoliuoti su PUFAS dėmių valikliu.

## Apdorojimas

Įmaišykite pakuotės turinį į švarų šaltą vandenį ir dar trumpai pamaišykite. Po 30 minučių vėl gerai išmaišykite. Suklijuokite nupjautus tapetų ruožus ir, praėjus pakankamai laiko, užtepkite ant jungčių. Sunkiems tapetams, silpnai įgeriantiems pagrindams ir atsparumui drėgmei padidinti į 3-4 litrus paruoštos pastos įpilkite 750 ml skardinę PUFAS lateksinio rišiklio arba 750 g PUFAS tapetų klijų. Visais atvejais laikykitės tapetų gamintojo nurodymų. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. 500 g pakuotės maišymo santykis: Paruošiamoji pasta: Maišyti 1:25 = 12,5 l vandens = apie 70 m<sup>2</sup> Lengvi popieriniai tapetai: Maišyti 1:20 = 10 l vandens = 50-60 m<sup>2</sup> Šiurkštūs tapetai: Maišyti 1:15 = 7,5 l vandens = 35-40 m<sup>2</sup> Sunkūs popieriniai tapetai: Maišyti 1:10 - 1:12 = 5-6 l vandens = 25-30 m<sup>2</sup> 1 kg pakuotės maišymo santykis: Paruošiamoji pasta: Maišyti 1:25 = 25 l vandens = apie 30 m<sup>2</sup> 140 m<sup>2</sup> lengvi popieriniai tapetai: 1:20 = 20 litrų vandens = 100-120 m<sup>2</sup> medžio drožlių tapetai: 1:15 = 15 litrų vandens = 70-80 m<sup>2</sup> sunkūs popieriniai tapetai: 1:10 - 1:12 = 10-12 litrų vandens = 50-60 m<sup>2</sup>

## Saugykla

Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje!

## Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.