



Linų sėmenų aliejaus glaistas

Techninės informacijos lapas

500g / Prekės Nr.520810 / EAN 4016818390666

1kg / Prekės Nr.520812 / EAN 4016818390673



Aukštos kokybės langų glaistas patvariam stiklinimui ir remontui. Lengvai tepamas ir atsparus atmosferos poveikiui stiklo paketų mediniuose ir metaliniuose rėmuose sandariklis.

- pagal DIN 18545
- įrodyta kokybė
- Smėlio spalvos

Taikymo sritis

Stiklo glaistas, pagamintas iš natūralių žaliavų, skirtas medinių langų su atviru sandarinimo fasoniniu paviršiumi viengubam ir remontui.

Paruošimas

Lango rėmas turi būti švarus, sausas ir neriebaluotas. Atkarpos turi būti gruntuotos (akriliniais dažais arba alkininės dervos gruntu). Tačiau, siekiant užtikrinti optimalų stiklo glaisto sukibimą, gruntas neturi būti užteptas tokiu storu, kad užkimštų medienos poras.

Apdorojimas

Išminkę stiklo glaistą tvirtai įspauskite į įdubą ir glaistykite išlyginkite paviršių. Džiūvimo metu būtina saugoti, kad į glaisto sluoksnį nepatektų kondensato. Kadangi glaistui stingti reikia deguonies, dvigubų langų negalima montuoti iš karto po įstiklinimo. Po kietėjimo, ne vėliau kaip po 4-8 savaičių, glaistą reikia nudažyti oro sąlygoms atspariais elastiniais dažais. Per ankstyvas dažymas gali sukelti raukšlių susidarymą. Visada reikia atlikti išankstinius akrilinių dažų bandymus. Būtina laikytis BFS gairių, DIN 18361 ir DIN 18545 nuostatų.

Vartojimas

500 g maždaug 50 - 60 cm

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidarytas ir tinkamai laikomas preparatas išsilaikys mažiausiai 24 mėnesius nuo pagaminimo datos (žr. etiketę).

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: ne žemesnė kaip + 8 °C medžiagai ir cirkuliuojančiam orui Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleisti patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduokite tik perdirbimui.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.