



Ši tapetų pasta idealiai tinka medžio drožlių, vinilo, tekstilės ir reljefiniams tapetams, taip pat visiems sunkiems tapetams. Ji pasižymi dideliu pradiniu sukibimu ir patikimu sukibimu, ypač ant šiurkščių tinko paviršių. Dėl stabilios formulės klijai švariai tepami ir užtikrina nuolatinį tvirtą laikymąsi, net ir atliekant sudėtingus tapetavimo darbus.

- Sustiprintas sintetinė derva
- Didelė užpildymo galia
- paruoštas naudoti maždaug per 30 minučių

Taikymo sritis

Speciali pasta, skirta medžio drožlių, faktūriniams, viniliniams ir reljefiniams tapetams klijuoti prie tinko, betono, emulsinių dažų dangų, gipso kartono plokščių ir kt.

Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, lygus, švarus, tvirtas, ant jo neturi būti skiriamųjų medžiagų (pvz., dulkių ar riebalų). Pašalinkite visus tapetų likučius, blogai prilipusių dažų likučius ir distemperį. Užtaisykite skyles ir nelygumus užpildu. Šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus iš anksto apdorokite giliai įgeriančiu gruntu. Labai įgeriančius pagrindus iš anksto nugruntuokite arba gruntuokite giliai įgeriančiu gruntu. Iš anksto gruntuokite šiurkštų tinką.

Apdorojimas

Visą pakuotės turinį supilkite į šaltą vandenį (žr. lentelę), intensyviai maišydami, ir dar kurį laiką maišykite. Palikite mišinį pastovėti apie 30 minučių ir vėl energingai išmaišykite. Suklijuokite nupjautus tapetų ruožus, sudėkite juos vieną prie kito ir, praėjus pakankamam mirkymo laikui, suklijuokite. Jei norite naudoti šiek tiek sugeriančius pagrindus ir padidinti atsparumą drėgmei, į paruoštą specialią pastą įmaišykite 750 g skardinę tapetų klijų (2 skardines po 750 g kiekvienai 1 kg papildomos specialios pastos pakuotei). Būtina laikytis tapetų gamintojo apdorojimo instrukcijų. Negalima apdoroti žemesnėje nei +5 °C oro ir pagrindo temperatūroje. Po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Maišymo santykis 500 g pakuotėje: Prieš klijavimą: Maišyti 1:20 = 10 litrų vandens = apie 70 m² Lengvieji tapetai: Maišyti 1:16 = 8 litrai vandens = 40-45 m² Šiurkštūs tapetai: Maišyti 1:14 = 7 litrai vandens = 35-40 m² Faktūriniai, viniliniai ir reljefiniai tapetai, sunkieji tapetai: Maišyti 1:12 = 6 litrai vandens = 30-35 m² Maišymo santykis 1 kg pakuotėje: Prieš klijavimą: Maišyti 1:20 = 20 litrų vandens = apie 30-35 m² 140 m² šviesūs tapetai: 1:16 = 16 litrų vandens = 80-85 m² medžio drožlių tapetai: 1:14 = 14 litrų vandens = 70-75 m² faktūriniai, viniliniai ir reljefiniai tapetai, sunkūs tapetai: 1:12 = 12 litrų vandens = 60-65 m²

Saugykla

Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje!

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.