



Nuolat elastingas, pluoštu sutvirtintas sandariklis, skirtas patikimai užsandarinti įtrūkimus, skylės ir nesandarumus. Iš karto atsparus vandeniui - net lyjant lietui, sningant ar ant drėgno pagrindo. Patikimai prilimpa prie beveik visų statybinių medžiagų ir užtaiso iki 10 mm plyšius. Galima dažyti ir lengvai užtepti, idealiai tinka stogų, balkonų, latakų, vamzdžių ir daugelio kitų vidaus ir lauko patalpų remontui.

- Nuolat elastingas sandarinimo mišinys
- Iš karto atsparus vandeniui - bet koku oru
- pluoštu sustiprintas
- Įtrūkimų užtaisymas iki 10 mm
- Taip pat prilimpa prie drėgnų paviršių

Taikymo sritis

Dieses Produkt eignet sich für die schnelle Reparatur von undichten Stellen auf Dächern, Terrassen, Mauerwerk usw.

Paruošimas

"baufan Wasser-Dicht" prilimpa prie visų įprastų statybų sektoriuje naudojamų medžiagų, pavyzdžiui, bitumo, čerpių, veltinio, aliuminio, vario, cinko, betono, plytų, plytelių, medžio ir t. t. Pagrindas turi būti stabilus ir be skiriamųjų medžiagų. Nešvarumus, atsilupusį mūrą, samanas ir kitą augmeniją pašalinkite mechaniškai. Nelaikančius pagrindus, pavyzdžiui, smėlį, trupantį tinką, būtina sutvirtinti su "baufan Deep Primer LF".

Apdorojimas

baufan Wasser-Dicht yra paruoštas naudoti ir jo negalima skiesti. Jį galima tepti teptuku arba mentele. Tepant reikia pasirūpinti, kad paviršius būtų sandarus ir kad būtų pasiektas ne mažesnis kaip 2 mm sluoksnio storis. Jei tepama ant drėgno pagrindo arba esant prastoms oro sąlygoms (žema temperatūra, lietus ir pan.), ne vėliau kaip po savaitės reikia padengti antrą sluoksnį. Pakartotinai dengti akrilinais dažais galima po 24 valandų. Po naudojimo nuvalykite įrankius. Džiūvimo trukmė: maždaug 24 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); didesnė nei 90 % santykinė oro drėgmė, ypač kartu su žema temperatūra, gali labai paveikti džiūvimo trukmę ir kokybines savybes.

Vartojimas

apie 1,5 kg/m²

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidaryto ir tinkamai laikomo preparato tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip 48 mėnesiai nuo pagaminimo datos (žr. partijos etiketę).

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui. Dėvėkite apsaugines pirštines ir (arba) akių apsaugos priemones. Jei liečiasi su oda (arba plaukais): Nedelsiant nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite / nusiprauskite odą dideliu kiekiu vandens. Įkvėpus: Išnešti į gryną orą ir laikyti patogioje kvėpuoti padėtyje. Jei reikia gydytojo konsultacijos, turėkite po ranka produkto pakuotę arba etiketę. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Turinį / talpyklą išmeskite į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo punktą pagal vietos, regiono ir (arba) nacionalines taisykles. Sudėtyje yra: ADR/GGVSE: UN 1866, 640E, Klasė: 3, Cl.-Kodas: Produktas nėra ADR objektas, nes jo pliūpsnio temperatūra yra aukštesnė nei 23 °C, jis gabenamas mažesnėse nei 450 litrų talpose ir jo gabenimo trukmė yra ilgesnė nei 40 sekundžių (2.2.3.1.5 skirsnis).

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.