

2,5l / Prekės Nr.100677 / EAN 4016215100677

5l / Prekės Nr.100684 / EAN 4016215100684

10l / Prekės Nr.100691 / EAN 4016215100691



Balti emulsiniai dažai gyvenamųjų patalpų sienoms ir luboms. Lengvai tepami, užtikrina tolygų, matinį paviršių ir stebina dideliu matiškumu. Mažai teršalų ir be tirpiklių - idealiai tinka naujoms ir renovuojamoms gyvenamųjų patalpų dangoms.

- Labai nepermatomi balti vidaus dažai
- Lengvas apdorojimas
- 2 kontrasto koeficiento klasė, išeiga - 6,5 m²/l
- 3 atsparumo šlapio dilimui klasė pagal DIN EN 13300
- Matinio blizgesio lygis
- Be tirpiklių, minkštiklių ir miglą sukeliančių medžiagų
- purškiamas be oro

Taikymo sritis

Emulsiniai dažai vidaus sienų ir lubų paviršiams.

Paruošimas

Visiems mineraliniams pagrindams (tokiems kaip betonas, mūras, išlyginamieji mišiniai, cementinis, gipsinis ir kalkinis tinkas), gipso kartono plokštėms ir kitoms gipso kartono plokštėms, tvirtai laikantiems emulsinių dažų sluoksniams, taip pat medžio drožlėms, stiklo audiniui ir kitiems dažomiems tapetams bei sienų dangoms. Pagrindas turi būti sausas, švarus, stabilus, be dulkių ir riebalų. Nuo pagrindo pašalinkite atsipalaidavusias medžiagas, senus tapetus ir blogai sukibusius dažus. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus gruntuokite "baufan Deep Primer LF". Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisyskite tinkamu "baufan" išlyginamuoju mišiniu.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir tepkite voleliu, teptuku, plokščiu teptuku arba tinkama purškimo įranga. Kaip gruntą dažus galima skiesti ne daugiau kaip 5 % vandens. Viršutinis sluoksnis tepamas neskiestas, išdžiūvus pirmajam dažų sluoksniui. Dengdami didesnius plotus, dirbkite "šlapias ant šlapio", kad išvengtumėte kaupimosi. Iš karto po darbo įrankius nuvalykite vandeniu. Džiūvimo trukmė: įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas) - apie 5 valandas; nepalankiomis sąlygomis džiūsta ilgiau. Tonavimas: Naudojant ne daugiau kaip 10 % universalių tonavimo koncentratų arba pilnavidurių ir tonuojančių dažų. Pastabos dėl purškimo be oro: Purškimo kampas: 50° Purškimas: 0,023-0,027 Purškimo slėgis: 120-180 barų.

Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulkiagrūdis tinkas → nuo 150 ml/m² Tikslų sunaudojamą kiekį nustatykite bandomuoju būdu padengę objektą.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Neuždenkite dažomų paviršių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpkite purškiamos dulksnos. Naudodami dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Dėvėkite apsauginius akinius. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbimui. atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvėpiamų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar rūko. Purškiant naudoti kombinuotą A2/P2 filtrą.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.