# Moliniai dažai

Techninės informacijos lapas

5l / Prekės Nr.066602008 / EAN 4016215108048
10l / Prekės Nr.066603008 / EAN 4016215108055




Šiltos baltos spalvos dažai su matiniu paviršiumi, skirti vidaus sienų ir lubų paviršiams. Skirti labai kvėpuojantiems dažų sluoksniams ant mineralinių pagrindų, perdažomų sienų dangų, gipso kartono ir kitų sausos statybos plokščių. Taip pat idealiai tinka esamų senų dažų sluoksnių, padengtų sugeriančiais dispersiniais arba mineraliniais dažais, atnaujinimui. Dažai pasižymi aukštu vandens garų difuzijos pralaidumu ir drėgmės reguliavimo savybėmis, todėl padeda palaikyti malonią patalpų mikroklimatą.

- gerai dengianti, šiltai balta vidaus dažų spalva
- matinis paviršiaus apdaila
- labai pralaidus vandens garams ir reguliuojantis drėgmę
- kvėpuojantis
- Kontrasto santykis: $H_{10}$-2 klasė, kai išeiga yra 7 m²/l
- Atsparumas drėgnam trinimui: R 4 klasė pagal DIN EN 13300
- Be tirpiklių ir plastifikatorių

## Taikymo sritis

Šiltos baltos spalvos vidaus dažai, skirti sienų ir lubų dažymui.

## Paruošimas

Mineralinėms paviršiams (pavyzdžiui, molio, gipso, kalkių ir cemento tinkams, mūrui ir betonui), šerpetuotos sienos ir dažomos sienų dangos, mineralinis dažomasis audinys, tvirtai prilipę ir sugeriantys dispersiniai bei mineraliniai dažų sluoksniai, taip pat gipso kartono ir kitos sausos statybos plokštės. Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, be dulkių ir riebalų. Nuvalykite nuo pagrindo atsipalaidavusias medžiagas, senus tapetus ir prastai prilipusius dažų sluoksnius. Labai sugeriančius, smėlingus ir kreidinius pagrindus iš anksto apdorokite „baufan“ silikato fiksatoriumi. Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisyti tinkamu „baufan“ glaistu.

## Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir užtepkite voleliu, šepečiu, teptuku, plokščiu teptuku arba tinkamu purkštuvu. Gruntą galima praskiesti ne daugiau kaip 10 % vandens. Kai pirmasis dažų sluoksnis visiškai išdžius, užtepkite viršutinį sluoksnį nepraskiestą. Dažant didelius plotus, siekiant išvengti dažų sankaupų, dažykite „šlapias ant šlapio“ būdu. Darbo įrankius išvalykite vandeniu iškart po naudojimo.

Džiūvimo laikas:
apytiksliai 6–12 valandų įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinis drėgmės, vidutiniškai sugeriantis pagrindas); esant nepalankioms sąlygoms, džiūvimo laikas atitinkamai pailgėja.

Atspalvių parinkimas:
Naudokite ne daugiau kaip 4 % universalių atspalvių koncentratų (tik LW-Qxyd tipų).

Pastabos dėl purškimo be oro (Airless) metodo:
Purškimo kampas: 50°
Purkštukas: 0,023 – 0,027
Purškimo slėgis: 120 – 180 bar



„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Užuomina:**
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

## Vartojimas
Lygūs paviršiai / smulkus tinkas → apie 150 ml/m²
Tikslų sunaudojimą nustatykite atlikdami bandomąjį dengimą ant objekto.

## Saugykla
Pakuotę laikykite gerai uždarytą, vėsioje vietoje, bet ne ant šalčio.

## Pastabos
Darbinė temperatūra:
nuo +5 °C iki +30 °C (medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui)

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Uždenkite paviršius, kuriuos nenorite dažyti. Atliekant purškimo darbus naudokite kombinuotą filtrą A2/P2. Dėl aukšto pH lygio venkite sąlyčio su akimis ir oda. Rekomenduojama dėvėti pirštines ir apsauginius akinius (ne stiklinius). Susilietus su oda, nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Patekus į akis, nedelsiant praplaukite dideliu kiekiu vandens ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją. Apdorojimo ir džiūvimo metu užtikrinkite gerą vėdinimą. Naudojant dažus, venkite valgyti, gerti ir rūkyti. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

Su sauga susijusią informaciją rasite saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de.

ES VOC ribinė vertė šiam produktui (kat. A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maksimalus VOC kiekis šiame produkte: 0,5 g/l.

Šalinimas:
Perdirbti tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvę medžiagos likučiai gali būti šalinami su buitinėmis atliekomis arba kaip statybvietės atliekos. Skystus likučius šalinti pagal atliekų kodo numerį 08 01 12.

GISCODE dangoms: BSW10



„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Užuomina:**
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.