Rūsio spalva

Techninės informacijos lapas

5L / Prekės Nr.116602008 / EAN 4016215103197



Balta mineralinė vidaus dažų danga silikato pagrindu pagal DIN 18363, specialiai skirta naudoti rūsiuose. Šie dažai, kurių sudėtyje nėra konservantų ir kurie pagaminti kalio silikato pagrindu, užtikrina malonią patalpų atmosferą. „baufan“ rūsio dažai yra beveik bekvapiai ir, turėdami 2 klasės dengiamumą, užtikrina labai gerą dengiamumą.

- Labai pralaidus
- mineraliniams substratams
- puikiai tinka rūsių ir garažų sienoms

Taikymo sritis

Balta silikatinė vidaus dažų danga, skirta naudoti rūsiuose pagal DIN 18363 standartą. Beveik bekvapė, be konservantų, puikiai dengianti, užtikrinanti gerą patalpų klimatą ir pasižyminti dideliu dengiamumu.

Paruošimas

Skirta visiems mineraliniams pagrindams, pavyzdžiui, tinkui, betonui ar mūrui, taip pat esamoms laikančiosioms silikatinėms dangoms. Pagrindas turi būti švarus, sausas, tvirtas, be dulkių, riebalų ir birių dalelių. Stipriai įgeriantys, šlifuojami ar kreidiniai paviršiai turi būti iš anksto gruntuojami "baufan" silikato fiksatoriumi. Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisykite tinkamu baufan išlyginamuoju mišiniu.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir tepkite voleliu, teptuku, teptuku, plokščiu teptuku arba tinkama purškimo įranga. Priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir būklės, rekomenduojama padengti vieną arba du sluoksnius. Gruntą galima skiesti ne daugiau kaip 10 % baufan Silikatinio fiksatoriaus. Pirmajam dažų sluoksniui išdžiūvus, viršutinį sluoksnį užtepkite neskiestą. Priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir patalpos klimato, džiūvimo laikas yra maždaug 5 valandos; esant nepalankioms sąlygoms (pvz., žemai temperatūrai ar didelei drėgmei), džiūvimo laikas gali būti ilgesnis.

Vartojimas

maždaug 125 ml/m² vienam sluoksniui. Tikslų naudojamą kiekį nustatykite bandomuoju būdu užtepę ant objekto.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Laikykitės techninių duomenų lapo. Medžiagos, cirkuliuojančio oro ir pagrindo apdorojimo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5 °C. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Užtikrinkite kruopštų vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Naudojant dažus nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dėl didelės pH vertės venkite sąlyčio su akimis ir oda. Rekomenduojame mūvėti pirštines ir dėvėti apsauginius akinius (be stiklo). Patekus ant odos, nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Patekus į akis, nedelsiant praplaukite dideliu kiekiu vandens ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją. Purškimo darbams naudokite kombinuotą A2/P2 filtrą. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandentakius ar dirvožemį. Tuščią tarą išmeskite tik perdirbimui. Laikykite sandariai uždarytą ir vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Partijos Nr. žr. atspaudą.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.