



Šie tekstūriniai emulsiniai dažai sukuria tolygią, vientisą medžio drožlių išvaizdą tiesiai iš kibiro. Juos lengva tepti, jų sudėtyje nėra tirpiklių ir jie gerai dengia. Idealiai tinka vidaus sienų ir lubų paviršiams, sukuria modernią, tvirtą paviršiaus tekstūrą.

- Balti emulsiniai tekstūriniai dažai vidaus sienų ir lubų paviršiams
- Šiurkšti pluošto struktūra be tvirtinimo
- Paprastas apdorojimas
- baltas nepermatomas
- Be tirpiklių, minkštiklių ir miglą sukeliančių medžiagų

Taikymo sritis

Tekstūriniai emulsiniai dažai vidaus sienų ir lubų paviršiams.

Paruošimas

Visiems mineraliniams pagrindams (pvz., betonui, mūrai, išlyginamiesiems mišiniams, cementiniam, gipsiniam ir kalkiniam tinkui), gipso kartono plokštėms ir kitoms gipskartonio plokštėms, tvirtai laikantiems emulsinių dažų sluoksniams, taip pat dažomiems tapetams ir sienų dangoms. Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, tolygiai įgeriantis, be dulkių ir riebalų. Nuo pagrindo pašalinkite atsilupusias medžiagas, senus tapetus ir blogai sukibusius dažus. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus gruntuokite "baufan" giliai įgeriančiu gruntu LF. Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisysite tinkamu "baufan" išlyginamuoju mišiniu.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir tepkite voleliu (rekomenduojamas sluoksnio storis 16-18 mm), teptuku, teptuku arba tinkama purškimo įranga (ne beoriu būdu). Kaip gruntą dažus galima skiesti ne daugiau kaip 10 % vandens, kaip viršutinį sluoksnį - ne daugiau kaip 5 %, išdžiūvus pirmajam dažų sluoksniui. Norint išgauti tolygią tekstūrą voleliu ar teptuku, rekomenduojama dažus tepti du kartus plonais kryžminiais sluoksniais. Dengdami didesnius plotus, dirbkite "šlapias ant šlapio", kad išvengtumėte kaupimosi. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Džiūvimo trukmė: maždaug 5 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūsta ilgiau. Tamsinimas: Naudojant universalius tonavimo koncentratų arba ne daugiau kaip 5 % kietos spalvos ir tonavimo dažus. Per didelis kiekis vis labiau keičia medžio drožlių savybes.

Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulkiagrūdis tinkas → nuo 500 iki 800 ml/m² Tikslų sunaudojamą kiekį nustatykite bandomuoju būdu padengę objektą.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui. Neuždenkite dažomų paviršių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpkite purškiamos dulksnos. Naudodami dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Dėvėkite apsauginius akinius. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbimui. atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar rūko. Purškiant naudoti kombinuotą A2/P2 filtrą.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.