



Mineralinė dažų medžiaga, kurios pagrindą sudaro baltojo kalcio hidrato. Lūžinanti danga, skirta visoms arklidėms ar kitoms patalpoms. Išdžiūvus susidaro nuvalomam atspari paviršius, pasižymintis dideliu baltumu ir labai geru pralaidumu orui. Dėl šarminio pobūdžio dažai taip pat turi antibakterinį ir pelėsių atsparų poveikį.

- Idealiai tinka visoms gyvūnų arklidėms ir kitoms vidaus patalpoms
- labai pralaidus vandens garams ir kvėpuojantis
- Drėgmę reguliuojantis
- antibakterinis, atspari erkų, grybelių ir pelėsių poveikiui
- Be konservantų, tirpiklių ir minkštiklių

Taikymo sritis

Mineralinė dažų danga, pagaminta iš baltojo kalcio hidrato, skirta visoms gyvulių laikymo patalpoms ir kitoms vidaus patalpoms. Puikiai praleidžia vandens garus ir reguliuoja drėgmę.

Paruošimas

Tinka naudoti ant visų kalkių ir cemento turinčių tinkų, neapdorotos medienos ir tvirtų dažų sluoksnių patalpose. Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, be dulkių ir riebalų. Nuo pagrindo pašalinkite birias medžiagas ir prastai prilipusius dažų sluoksnius. Labai sugeriančius, smėliuojančius ir kreiduojančius paviršius iš anksto apdorokite „baufan“ silikato fiksatoriumi. Jei kyla abejonių, atlikite bandomąjį dažymą. Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisyti tinkamu „baufan“ glaistu.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir užtepkite voleliu, šepečiu, teptuku arba plokščiu teptuku. Paprastai pakanka vieno neskiesto sluoksnio. Prireikus, kai pirmasis sluoksnis visiškai išdžius, galima užtepti antrą sluoksnį. Darbo įrankius iškart po naudojimo nuplaukite švariu vandeniu.

Džiūvimo laikas:

maždaug 5 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinis oro drėgnumas, vidutiniškai sugeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūvimo laikas atitinkamai pailgėja.

Atspalvių priedai:

Iki maks. 4 % su universaliais atspalvių koncentratais (LW Oxyd tipų).

Nurodymai dėl purškimo be oro (Airless) metodo:

Prieš tai „Stallfarbe“ dažus reikia išsijoti be slėgio (akies dydis 0,5 mm).

Mašinos filtras: 30 mesh

Purškimo kampas: 40°–50°

Purkštukas: 0,025–0,027

Purškimo slėgis: 120–180 bar

Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulki tinko tekstūra → nuo 150 ml/m²

Tikslų sunaudojimą nustatykite atlikdami bandomąjį dažymą ant objekto.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Pastabos

Darbinė temperatūra:

nuo +5 °C iki +30 °C (medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui)

Prieš pradėdant darbus, susipažinkite su saugos duomenimis, pateiktais saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Paviršius, kuriuos nereikia dažyti, uždenkite ir apsaugokite nuo pusrų. Darbo ir džiūvimo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą. Naudojant dažus, venkite valgyti, gerti ir rūkyti. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

„baufan“ tvartų dažus galima be problemų perdažyti ta pačia medžiaga. Prieš dengiant kitokio tipo dangomis, tvartų dažus būtina nuplauti arba nušveisti.

Šalinimas:

Perdirbti atiduokite tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. Skystus likučius šalinama pagal EWC atliekų kodo Nr. 08 01 12.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.