

5l / Prekės Nr.021026 / EAN 4016215021026
10l / Prekės Nr.021033 / EAN 4016215021033



Šie aukštos kokybės silikatiniai vidaus dažai stebina dideliu matiškumu ir itin dideliu vandens garų pralaidumu. Juose nėra konservantų, jie palaiko sveiką patalpų mikroklimatą ir idealiai tinka mineraliniams pagrindams. Matinė apdaila užtikrina tolygią, natūralią paviršiaus išvaizdą ir ilgai išliekantį gražų sienų ir lubų paviršių.

- Labai nepermatomi silikatų pagrindu pagaminti vidaus dažai
- mineraliniams substratams
- Labai laidus vandens garams
- 2 klasės kontrasto santykis, kai išėiga 6 m²/l
- 3 atsparumo šlapio dilimui klasė pagal DIN EN 13300
- Blizgesio lygis matinis matinis
- be konservantų
- Be tirpiklių, minkštiklių ir miglą sukeliančių medžiagų
- purškiamas be oro

Taikymo sritis

Balti dispersiniai silikatiniai dažai pagal DIN 18363, skirti vidaus sienų ir lubų paviršiams.

Paruošimas

Visiems mineraliniams pagrindams (tokiems kaip betonas, mūras, išlyginamieji mišiniai, cementinis, gipsinis ir kalkinis tinkas), gipso kartono plokštėms ir kitoms gipso kartono plokštėms, mineralinei vatai ir tvirtai prigludusiems mineralinių, silikatinų ir matinių emulsinių dažų sluoksniams. Pagrindas turi būti sausas, švarus, stabilus, be dulkių ir riebalų. Nuo pagrindo pašalinkite palaidas medžiagas, senus tapetus ir blogai prigludusius dažų sluoksnius. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreidinius pagrindus gruntuokite silikatiniais fiksatoriais. Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisysite tinkamu "baufan" išlyginamuoju mišiniu.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir tepkite voleliu, teptuku, plokščiu teptuku arba tinkama purškimo įranga. Gruntą galima skiesti ne daugiau kaip 10 % silikatinio fiksatoriaus, viršutinį sluoksnį tepkite neskiestą, išdžiūvus pirmajam dažų sluoksniui. Dengdami didesnius plotus, dirbkite "šlapias ant šlapio", kad išvengtumėte kaupimosi. Iš karto po darbo įrankius nuvalykite vandeniu. Džiūvimo trukmė: įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas) - apie 5 valandas; nepalankiomis sąlygomis džiūsta ilgiau. Tamsinimas: Naudojant ne daugiau kaip 3 % universalių tonavimo koncentratų (tik LW Oxyd tipai). Pastabos dėl purškimo būdų: Purškimo kampas: 50° Purškimas: 0,023-0,027 Purškimo slėgis: 120-180 barų.

Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulkiagrūdis tinkas → nuo 125 ml/m² Nustatykite tikslų sunaudojamą kiekį užtepdami bandomąjį sluoksnį ant objekto.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Neuždenkite dažomų paviršių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpkite purškiamos dulksnos. Naudodami dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Dėvėkite apsauginius akinius (ne stiklinius). Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbimui. atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

rūko. Purškiant naudokite kombinuotą filtrą A2/P2. Dangų medžiagų GISCODE: BSW40 ES LOJ ribinė vertė šiam produktui: (kat. A/a, Wb) = 30 g/l (2010 m.) LOJ kiekis šiame produkte ne daugiau kaip: 1 g/l.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.