Specialus plytelių lakas 3 in 1

Techninės informacijos lapas

750ml / Prekės Nr.025024 / EAN 4016215025024



Šis vandens pagrindo specialus lakas idealiai tinka keraminėms sienų plytelėms dengti patalpose. Jis sujungia gruntą, viršutinį sluoksnį ir hermetiką, užtikrina optimalų sukibimą ir šilkinį matinį, baltą paviršių. Negeltonuoja, mažai kvepia, jį lengva tepti voleliu arba teptuku.

- Gruntas, viršutinis sluoksnis ir glaistas viename
- baltas šilkinis matinis
- Optimalus sukibimas
- ne geltonuojantis
- Mažas kvapas

Taikymo sritis

Vandens pagrindo dažai keraminėms sienų plytelėms vidaus patalpose - satino matinio atspalvio, be grunto, idealiai tinka vonios kambariams ir virtuvėms.

Paruošimas

Plytelės turi būti sausos, švarios, be dulkių ir riebalų. Kruopščiai nuvalykite plyteles su "baufan Multi-Clean". Turi būti pašalinti muilo, kalkių ir silikono likučiai. Pažeistas siūles ar kaiščių skyles užtaisykite "baufan" plytelių ir siūlių taisikliu ir prieš toliau apdorodami leiskite gerai išdžiūti. Užmaskuokite gretimus paviršius, pavyzdžiui, grindis ir sanitarinius daiktus.

Apdorojimas

Plytelių laką užtepkite du ar tris kartus trumpo plauko lako voleliu su tarpiniu džiūvimu. Užtepus lako, iš karto nuimkite lipnią juostą. Po maždaug 60 min. lakas būna sausas lietimu, o dažyti galima po 4-6 valandų - esant nepalankioms aplinkos sąlygoms (pvz., žemai temperatūrai ar dideliam drėgnumui), džiūvimo laikas gali būti ilgesnis. Spalvotoms dangoms dažyti plytelių dažus galima tonuoti naudojant iki 10 ml "decomix" universalaus tonavimo koncentrato 750 ml skardinėje.

Vartojimas

apie 100 ml/m². Tokio kiekio užtenka maždaug 7,5 m² vienam sluoksniui ir maždaug 3,75 m² dviem sluoksniams.

Saugykla

Pakuotę laikykite sandariai uždarytą ir saugokite vėsioje, neužšąlančioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pastabos

Lakuotą paviršių galima valyti įprastais švelniais buitiniais valikliais (nenaudokite abrazyvinių valiklių). Netinka drėgnoms patalpoms. Laikykitės techninių duomenų lapo. Nenaudoti žemesnėje nei +8 °C temperatūroje. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar rūko. Tuščias talpas atiduoti tik perdirbimui. Išdžiūvusius medžiagų likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybvietės atliekas. Nesutvirtintus likučius šalinti pagal EWC atliekų kodą Nr. 08 01 11. ES LOJ ribinė vertė šiam produktui (kat. A/i, Wb) = 140 g/l. LOJ kiekis šiame produkte ne daugiau kaip 140 g/l.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.