Māla krāsa

Tehniskās informācijas lapa

5l / Prece Nr.066602008 / EAN 4016215108048
10l / Prece Nr.066603008 / EAN 4016215108055



Siltā balta krāsa ar matētu virsmas apdari iekštelpu sienu un griestu virsmām. Ļoti elpojošiem pārklājumiem uz minerāliem pamatnes materiāliem, pārkrāsojamiem sienu segumiem, ģipškartona un citām sausās apdares plāksnēm. Ideāli piemērota arī esošo veco krāsu slāņu atjaunošanai, ja tie ir uzklāti ar absorbējošām dispersijas vai minerālkrāsām. Krāsa nodrošina augstu ūdens tvaika difūzijas spēju un mitruma regulēšanu, tādējādi veicinot patīkamu telpas mikroklimatu.

- labas pārklājības, siltā balta krāsa iekštelpām
- matēta virsmas apdare
- ar augstu ūdens tvaika caurlaidību un mitruma regulējošām īpašībām
- elpojošs
- Kontrasta attiecība: H_{10}-klase 2 ar iznākumu 7 m²/l
- Izturība pret berzi mitrā vidē: R-klase 4 saskaņā ar standartu DIN EN 13300
- Nesatur šķīdinātājus un plastifikatorus

Piemērošanas joma

Siltā balta iekštelpu krāsa sienu un griestu krāsošanai.

Sagatavošana

Minerāliem pamatvirsmām (piemēram, māla, ģipša, kaļķa un cementa apmetumiem, mūra un betona), raupjās šķiedras un pārkrāsojamiem sienu segumiem, minerālajam krāsojamajam flīsam, stingri piestiprinātiem un absorbējošiem dispersijas un minerālkrāsu pārklājumiem, kā arī ģipškartona un citām sausās apdares plāksnēm. Pamats jābūt sausam, tīram, stabilam, bez putekļiem un taukiem. No pamatnes jānoņem nepiestiprināts materiāls, vecās tapetes un slikti piestiprinātas krāsas kārtas. Stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas pamatnes iepriekš jāapstrādā ar „baufan“ silikāta fiksatīvu. Plīsumus, caurumus un nelīdzenumus jāizlīdzina ar piemērotu „baufan“ špakteli.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, otu, penseli, platu otu vai piemērotu smidzinātāju. Gruntkrāsu var atšķaidīt ar ne vairāk kā 10 % ūdens. Pēc pirmā krāsas slāņa pilnīgas nožūšanas uzklājiet galīgo slāni neatšķaidītu. Lielu virsmu pārklāšanai, lai izvairītos no pārklājuma nevienmērības, strādājiet pēc principa „mitrs uz mitra”. Darba rīkus tūlīt pēc lietošanas iztīriet ar ūdeni.

Žūšanas laiks:
aptuveni 6–12 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvā gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatnes materiāls); nelabvēlīgos apstākļos žāvēšanās laiks attiecīgi pagarinās.

Tonēšana:
Ar ne vairāk kā 4 % universālo tonēšanas koncentrātu (tikai LW-Qxyd tipiem).

Norādījumi par uzklāšanu ar bezgaisa smidzinātāju:
Smidzināšanas leņķis: 50°
Sprausla: 0,023 – 0,027
Smidzināšanas spiediens: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Patēriņš
Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → apm. 150 ml/m²
Precīzu patēriņa daudzumu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Uzglabāšana
Iepakojumu glabāt labi noslēgtu, vēsā vietā, bet tā, lai tas nesasaltu.

Piezīmes
Apstrādes temperatūra:
no +5 °C līdz +30 °C materiālam, gaisam un pamatnei

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Aizsegt virsmas, kuras nav paredzēts krāsot. Veicot izsmidzināšanas darbus, izmantojiet kombinēto filtru A2/P2. Augstā pH līmeņa dēļ izvairieties no saskares ar acīm un ādu. Ieteicams valkāt cimdus un aizsargbrilles (ne no stikla). Saskares gadījumā ar ādu noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Saskarei ar acīm nekavējoties izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un nepieciešamības gadījumā konsultējieties ar ārstu. Apstrādes un žāvēšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Izmantojot krāsu, izvairieties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Neļaujiet nokļūt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Datus par drošību lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de.

ES VOC robežvērtība šim produktam (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Šī produkta maksimālais VOC saturs: 0,5 g/l.

Atkritumu apglabāšana:
Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sausie materiāla atlikumi var tikt izmesti kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumi. Šķidros atlikumus iznīciniet saskaņā ar atkritumu kodu Nr. 08 01 12.

GISCODE pārklājumu materiāliem: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.