Silikātu fiksators

Tehniskās informācijas lapa

1l / Prece Nr.021088 / EAN 4016215021088
5l / Prece Nr.021095 / EAN 4016215021095



Stabilizēts ūdensstikla gruntskrāsa uz kālija silikāta bāzes. Nostiprina pamatni un regulē absorbcijas spēju. Ideāli piemērota arī silikāta krāsu atšķaidīšanai.

- Stabilizēta ūdensstikla grunts uz kālija silikāta bāzes
- Minerālu substrātu gruntskrāsa
- Šķīdinātājs silikātu krāsām
- Augsta ūdens tvaika caurlaidība
- ir dabiskas īpašības pret pelējumu
- Nesatur konservantus, šķīdinātājus un plastifikatorus.
- iekštelpām un ārtelpām

Piemērošanas joma

Minerālu pamatņu gruntēšanai, kā arī silikātu krāsu atšķaidīšanai.

Sagatavošana

Piemērots tādiem pamatvirsmām kā betona, cementa un kaļķcementa apmetuma sienu un griestu virsmas, kā arī mūra, ģipša pamatvirsmām un šķiedru cementa plāksnēm. Piemērots arī labi saķerīgiem vecajiem krāsu slāņiem, kas uzklāti ar kaļķa, minerālo un silikātu krāsām. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, absorbējošai, bez putekļiem un taukiem. Pamatnes, kas nav pietiekami nostiprinātas vai kurām nav pietiekamas saķeres, kā arī sinterētie slāņi ir pilnībā jānoņem. Ja rodas šaubas, veiciet izmēģinājuma krāsošanu. Plīsumus, caurumus un nelīdzenumus izlīdziniet ar piemērotu „baufan" špakteles masu.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi sakratīt vai samaisīt un uzklāt ar suku, otu vai platu otu. Gruntējumu var uzklāt neatšķaidītu vai atšķaidītu ar ūdeni proporcijā līdz 1:2. Uz ļoti labi absorbējošiem pamatnes virsmām gruntējumu uzklāt divas reizes „mitrs uz mitra" un iestrādāt. Darba rīkus tīriet ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.

Žūšanas laiks:
aptuveni 6 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatnes materiāls); nelabvēlīgos apstākļos žūšanas laiks attiecīgi pagarinās.

Patēriņš

Gludas virsmas/smalkas apmetuma graudiņas → no 100 ml/m²
Precīzu patēriņa daudzumu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra:
no +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējai gaisa temperatūrai un pamatnei

Virsmas, kas nav paredzētas krāsošanai (jo īpaši no stikla, alumīnija, keramikas un līdzīgiem materiāliem), iepriekš jāpārklāj. Neatliekami nomazgājiet nejaušus šļakstus ar ūdeni.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Nesajauciet ar gruntējumiem un krāsām, kuru pamatā ir citi materiāli.

Nedrīkst nonākt bērnu rokās. Izvairieties no saskares ar ādu un acīm. Lietojiet aizsardzības cimdus un aizsargbrilles (ne no stikla). Saskarei ar ādu noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Saskarei ar acīm nekavējoties izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un, ja nepieciešams, konsultējieties ar ārstu. Nedrīkst nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Datus par drošību lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālas drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de.

Atkritumu apstrāde:
Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Atkritumu koda nr. EWC 08 01 12.

GISCODE pārklājumu materiāliem: BSW40

ES VOC robežvērtība šim produktam: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
Maksimālais VOC saturs šajā produktā: 1 g/l

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.