



Stabilizētā ūdensstikla gruntskrāsa uz kālija silikāta bāzes nodrošina ilgstošu minerālo pamatņu nostiprināšanu un droši regulē absorbcijas spēju. Tā rada optimālus apstākļus turpmākajiem pārklājumiem un ir ideāli piemērota arī profesionālai silikāta krāsu atšķaidīšanai - maksimālai saķerei un ilgturīgiem rezultātiem.

- Stabilizēta ūdensstikla grunts uz kālija silikāta bāzes
- Minerālu substrātu gruntskrāsa
- Šķīdinātājs silikātu krāsām
- Augsta ūdens tvaika caurlaidība
- ir dabiskas īpašības pret pelējumu
- Nesatur konservantus, šķīdinātājus un plastifikatorus.
- iekštelpām un ārtelpām

Piemērošanas joma

Augsti un dažādi uzsūcošu minerālu substrātu nostiprināšanai un silikātkrāsu retināšanai.

Sagatavošana

Piemērots tādiem substrātiem kā sienu un griestu virsmas no betona, cementa un kaļķcementa apmetuma, mūra, ģipša substrātiem, fibrocementa plāksnēm. Arī kaļķu, minerālu un silikāta aukstajiem pārklājumiem. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, nebojātai, nebojātai, absorbējošai, bez putekļiem un taukiem. Pamati, kurus nevar konsolidēt vai kuri nepietiekami pieķeras, kā arī saķepinātie slāņi ir pilnībā jānoņem. Ja rodas šaubas, uzklāt testa kārtu. Plaisas, caurumus un nelīdzenumus labot ar piemērotu baufan pildījumu. Virsmas, kas nav paredzētas krāsošanai, īpaši stikla, alumīnija un keramikas virsmas, iepriekš noklāt. Izšķakstījumus nekavējoties nomazgājiet ar ūdeni.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi sakratiet vai samaisiet un uzklājiet ar otu, otu, plakanu otu vai piemērotu smidzināšanas iekārtu. Grunti var lietot neatšķaidītu vai atšķaidītu ar ūdeni līdz 1:2. Ļoti labi uzsūcošas pamatnes gruntējiet divas reizes slapjš uz slapja pamata un ievelciet. Nesajaukt ar gruntskrāsām un krāsām uz citu materiālu bāzes. Tūlīt pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni. Žūšanas laiks: aptuveni 6 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); nelabvēlīgos apstākļos žūšanas laiks ir attiecīgi ilgāks.

Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 100 ml/m² Noteikt precīzu patēriņa daudzumu, uzklājot testa pārklājumu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un substrātam Neaizklājiet krāsojamās virsmas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Neievada izsmidzinātās miglas. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Lietojiet aizsargbrilles (ne stikla). Saskaņā ar gadījumu ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšās tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. GISCODE pārklājumu materiāliem: BSW40 ES GOS robežvērtība šim produktam: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) GOS saturs šajā produktā maksimāli: 1 g/l.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.