



Metāliskā efekta koncentrāti

Tehniskās informācijas lapa

80ml / Prece Nr.073908001 / EAN 4007955739081 (M1 Zelts)
80ml / Prece Nr.073808001 / EAN 4007955738084 (Silber M2)
80ml / Prece Nr.073708001 / EAN 4007955737087 (Bronzas M3)



Universāls krāsu koncentrāts caurspīdīgām vai viegli pigmentētām krāsu sistēmām. Ļauj mērķtiecīgi pielāgot krāsu un nodrošina vienmērīgu krāsu rezultātu. Nav piemērots necaurspīdīgām krāsām vai ļoti pigmentētām krāsu sistēmām.

- Ideāli piemērots tonēšanai Crystal-Finish
- Ļoti spēcīga krāsa - maksimālais piejaukums 10%
- Var kombinēt ar decomix universālo tonēšanas koncentrātu (tikai L un LW tipiem).
- iekšējām un ārtelpām
- pret salu izturīgs

Piemērošanas joma

Universāls koncentrāts caurspīdīgām vai viegli pigmentētām krāsu sistēmām. Nav piemērots necaurspīdīgiem pārklājumiem.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, stabilai, bez putekļiem un taukiem. Labojiet caurumus un plaisas. Gruntējiet ļoti uzsūcošus, smiltīm vai krītu saturošus substrātus.

Apstrāde

Pirms lietošanas trauku labi sakratiet. Dažādām krāsu sistēmām jāievēro šādi maksimālie pievienojamie daudzumi: Emulsijas krāsas: ne vairāk kā 10% Akrila krāsas: ne vairāk kā 5% Alkīda sveķu krāsas: ne vairāk kā 5% Glazūras: ne vairāk kā 5%.

Uzglabāšana

Turiet tūbiņu cieši aizvērtu un uzglabāiet vēsā, neaizsalstošā vietā. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Piezīmes

Nelietot zem +5 °C. Tūlīt pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni. Izmantojot baltas vai krāsainas krāsu sistēmas, metāla efektu var maskēt tajās esošie pigmenti. Stipri sārmainu materiālu gadījumā krāsainais sudrabs var veidot burbuļus ūdenraža veidošanās dēļ. Var rasties nesaderība ar materiāliem, kas jutīgi pret ūdeni. Tukšas tvertnes izlietot tikai otrreizējai pārstrādei. Izžāvētu materiālu atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.