Farb-Ex FS plus

Tehniskās informācijas lapa

400ml / Prece Nr.110102000 / EAN 4007954101308



Ļoti efektīvs izsmidzināms krāsas, lakas, sveķu, eļļas un tauku traipu noņemšanai bez piepūles. Piestiprinās arī pie vertikālām virsmām, tam ir ļoti augsta šķīdināšanas spēja un precīza dozēšana. Piemērots daudziem šķīdinātājiem noturīgiem substrātiem.

- Ļoti augsta šķīdināšanas spēja
- Piestiprinās arī pie vertikālām virsmām
- Bez CHC un NMP
- Precīzi dozējams aerosols

Piemērošanas joma

Farb-Ex FS plus krāsu noņēmējs aerosols noņem vecos krāsas un lakas slāņus no koka, akmens, metāla un atsevišķiem plastmasas materiāliem.

Apstrāde

Pirms lietošanas 1 - 2 minūtes spēcīgi kratiet kārbu. Apsmidziniet apstrādājamo virsmu no aptuveni 20 cm attāluma. Pēc aptuveni 20 minūšu reakcijas laika noņemiet krāsas slāņus, izmantojot metāla lāpstiņu. Ja nepieciešams, atkārtojiet procesu vairākām krāsas kārtām. Pēc tam virsmu rūpīgi noskalojiet ar ūdeni. Pēc lietošanas apgrieziet smidzinātāju otrādi un izsmidziniet sprauslu tukšu, lai novērstu materiāla izžūšanu sprauslas galviņā.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu un uzglabāt vēsā vietā. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Piezīmes

Iespējama sprādzienbīstamu/augsti uzliesmojošu maisījumu veidošanās nepietiekamas ventilācijas un/vai lietošanas laikā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Pirms lietošanas pārbaudiet pamatnes izturību neuzkrītošā vietā. Tā kā dažiem plastmasas materiāliem un materiāliem, kas nav izturīgi pret šķīdību, var rasties uzbrukums, ieteicams tos nosegt. Nedrīkst lietot uz stikla un plastmasas, izņemot POM, PVC, PC un PP-EPDM. Neizmantojiet plastmasas darbarīkus un atdalītos atlikumus izmetiet bīstamo atkritumu savākšanas punktā. Produkta atliekas utilizēt kā bīstamos atkritumus. Tukšas bundžas nododiet tikai otrreizējai pārstrādei.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.