Profesionāla stiklinieku tepe

Tehniskās informācijas lapa

750g / Prece Nr.059803000 / EAN 4016818390680



Augstas kvalitātes logu špaktele koka un metāla rāmju vienstikla logu blīvēšanai. Praktiskā apaļā kārba nodrošina stabilu un tīru uzglabāšanu

- Augstas kvalitātes logu špakteles stiklojumam saskaņā ar DIN 18545
- Bēša krāsa

Piemērošanas joma

Augstas kvalitātes logu špaktele vienstikla logu blīvēšanai.

Sagatavošana

Līmēšanas virsmām jābūt sausām, stabilām un bez atdalītājiem (putekļiem, taukiem utt.). Noņemiet slikti pielipušās krāsas kārtas. Iepriekš apstrādājiet koka ielaidumus ar piemērotu gruntskrāsu. Pārliecinieties, ka gruntskrāsas nesatur atdalītājvielas.

Apstrāde

PROFI stikla špakteles masu labi iespiežiet ielaidumā un izlīdziniet virsmu ar špakteļlāpstiņu. Izžūšanas laikā ir svarīgi nepieļaut, lai uz špakteles slāņa iekļūtu kondensāts. Tā kā špakteles sacietēšanai nepieciešams skābeklis, dubultos logus nedrīkst montēt uzreiz pēc iestiklošanas. Pēc aptuveni 4 - 6 nedēļām sacietējušo špakteles kārtu pārklājiet ar laikapstākļu izturīgu krāsu. Auksti vai mitri laika apstākļi var būtiski ietekmēt žūšanas laiku.

Uzglabāšana

Uzglabāt vēsā vietā un pasargāt no tiešiem saules stariem. Derīguma termiņš slēgtā iepakojumā 12 mēneši.

Piezīmes

Jāievēro BFS datu lapas Nr. 23, DIN 18361 un DIN 18545 noteikumi. Nelietot temperatūrā, kas zemāka par +5 °C. Tukšas tvertnes izlietot tikai otrreizējai pārstrādei. Izžāvētu materiālu atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Nesagatavinātus atlikumus utilizēt saskaņā ar atkritumu kodu EWC 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.