Betonkontakt 710

Tehniskās informācijas lapa

/ Prece Nr.069404208 / EAN 4016215105009



Speciāls gruntskrāsojums uz ūdens bāzes, kas uzlabo ģipša, cementa un kaļķa saturošu špakteles masu un apmetumu saķeri ar gludām, neuzsūcošām vai vāji uzsūcošām minerālām virsmām (īpaši betonu). Īpaši piemērots gludam monolitiskajam betonam vai pilnbetona pārsegumiem, kas izgatavoti no būvelementiem, kā arī gludām betona prefabrikātu virsmām un cietā polistirola putuplasta plāksnēm. Produkta viegli sarkanīgā krāsa ļauj viegli pārbaudīt jau apstrādāto virsmu.

- augsta izturība pret sārmiem
- sarkanīga krāsa
- nesatur šķīdinātājus un plastifikatorus
- neslīdoša virsma
- iekštelpās

Piemērošanas joma

Ūdens bāzes saistviela gludām minerālām virsmām (īpaši betonam).

Sagatavošana

Pamatnei jābūt izturīgai, sausai un bez brīviem gabaliņiem un atdalīšanas līdzekļiem (veidņu eļļa, pēcapstrādes līdzekļi u. tml.). Ir jāizslēdz mitruma iedarbība un mitruma iekļūšana no pamatnes. Virsmas, kuras nav jāapstrādā, jāpārklāj, jo šļakatas vēlāk ir grūti noņemt.

Apstrāde

Pirms lietošanas „profimur Betonkontakt“ jāpārmaisī un jāuzklāj ar rullīti, suku, otu vai piemērotu izsmidzināšanas ierīci (sūkņa sūkni). Tikai mehāniskas apstrādes gadījumā, ja nepieciešams, pievienojot nelielu daudzumu ūdens, jāpanāk izsmidzināšanai piemērota konsistence. Veicot apstrādi ar rokām, uzklājiet krustveidā, „mitrs uz mitra”. Turpmākos darbus veiciet tikai pēc pilnīgas izžūšanas. Žūšanas laiks ir vismaz 24 stundas – atkarībā no temperatūras un gaisa mitruma. Zemas temperatūras un augsta gaisa mitruma apstākļos žūšanas laiks ir attiecīgi ilgāks. Pirms apmetuma uzklāšanas žāvēšanas pakāpe jāpārbauda, veicot noslaukšanas testu.

Patēriņš

aptuveni 250 g/m² uz vienu slāni – atkarībā no pamatnes. Precīzu uzklājamo daudzumu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu, drošu pret bērniem un uzglabāt vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Piezīmes

Nelietot, ja objekta un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Ja viela nokļūst acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar ūdeni. Strādājot ar izsmidzinātāju, neieelpojiet izsmidzināto miglu. Darbarīkus nekavējoties pēc lietošanas nomazgājiet ar ūdeni.

Drošības informāciju lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de vai info@baufan.de.

Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sausos materiāla atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Šķidros atlikumus izmetiet saskaņā ar atkritumu kodu EWC 08 01 12. Neļaujiet

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

tiem nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.