# Fill+Finish špakteļlāpstiņa 960

Tehniskās informācijas lapa

/ Prece Nr.032404208 / EAN 4016215105283
/ Prece Nr.032407208 / EAN 4016215105290




Ideāli piemērots virsmas izlīdzināšanai visā platībā, šuvju aizpildīšanai filigrāna un rūpnieciski izgatavotajos griestos, plaisu un caurumu aizpildīšanai, kā arī ģipškartona, ģipša šķiedru, cementa šķiedru un līdzīgu sausās apdares plākšņu šuvju aizpildīšanai. „profimur Fill+Finish“ špakteļmasa pārliecina ar savām izcilajām apstrādes īpašībām un lielisko slīpējamību. Špakteļmasa ir ūdens tvaiku caurlaidīga un veido optimālu pamatni visiem tapetēšanas un krāsošanas darbiem. Nav piemērota lietošanai vietās, kur ir tiešs saskarsmes risks ar ūdens šļakatām, piemēram, mitrās telpās, dušās, peldbaseinos, sāls vannās, komerciāli izmantotās lielvirtuvēs un tamlīdzīgās vietās, kā arī špaktelēšanai uz stikla, plastmasas, koka, metāla un dispersijas pamatnēm.

- uz ģipša bāzes
- izcila slīpējamība
- viegla un vienmērīga uzklāšana
- augsta stabilitāte
- ar šķiedru stiegrots
- virsmu kvalitātes klasēm Q1–Q4 sausās apdares darbos (saskaņā ar Vācijas Ģipša un ģipša apdares plākšņu rūpniecības federālās asociācijas (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.) 2. tehnisko norādījumu)
- iekštelpās
- 60 minūtes apstrādes laiks
- Atbilst CE prasībām saskaņā ar standartiem DIN EN 13963-4B un DIN EN 13279-1 (ģipša virsmas špaktele C7/20/2)

## Piemērošanas joma

Ar sintētisko sveķu piedevu bagātināta, balta ģipša špaktele ar izcilām saistīšanās īpašībām iekštelpu sienu un griestu virsmām.

## Sagatavošana

Piemērots visiem minerālajiem pamatnes materiāliem (piemēram, apmetumam, akmenim, betonam, porainajam betonam, mūra darbiem u. tml.), kā arī ģipškartona, ģipša šķiedru, cementa šķiedru un līdzīgām sausās apdares plāksnēm. Pamatnei jābūt sausai, stabilai un bez atdalīšanas līdzekļiem (putekļiem, veidņu eļļas utt.). Ļoti gludu betonu, kā arī stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas pamatnes iepriekš apstrādājiet ar „profimur Tiefengrund LF”. Arī noslīpētās virsmas un ģipškartona plākšņu griezuma malas ir jāgruntē, lai saistītu putekļus un samazinātu absorbcijas spēju. Neabsorbējošas, gludas vai blīvas pamatnes ir iepriekš jāapstrādā ar kvarca saturošu gruntskrāsu (piem., „profimur Betonkontakt 710”).

## Apstrāde

Sagatavošana:
2 daļas „profimur Fill+Finish“ špakteles pulvera iberiet 1 daļā aukstā, tīrā ūdens (piem., 1 kg pulvera uz 600 ml ūdens) un samaisiet. Pēc 3 minūtēm špakteles masu vēlreiz īsi pārmaisiet.

Apstrāde:
Sagatavoto špakteles masu jāizmanto 60 minūšu laikā. Vajadzības gadījumā var uzklāt otro špakteles slāni „mitrs uz mitra” (tieši pēc pirmā slāņa sacietēšanas), neradot uzrullēšanos vai riepu veidošanos. Atkarībā no uzklātā slāņa biezuma, vides apstākļiem un būvniecības mitruma žāvēšanās laiks ir apmēram 24 stundas – nelabvēlīgos apstākļos žāvēšanās laiks var attiecīgi pagarināties.

Praktisks padoms par slīpēšanu:



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Padoms:**
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Vislabāk slīpēt špaktelētās virsmas 4 dienu laikā pēc apstrādes. Optimālu slīpēšanas rezultātu iegūšanai ieteicams izmantot disku slīpmašīnu (graudainība 150–180) ar lēnu līdz vidēju apgriezienu skaitu un nelielu spiedienu.

Turpmākie darbi:
Lai novērstu nevienmērīgu turpmāko krāsu slāņu žūšanu vietējās izlīdzināšanas gadījumā, izlabotās vietas vai arī visa virsma jāgruntē ar „profimur“ dziļgrunti LF.

## Patēriņš
aptuveni 1 kg pulvera uz m², ja uzklājuma biezums ir 1 mm.

## Uzglabāšana
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā, vēsā un sausā vietā. Atvērtos iepakojumus glabāt labi noslēgtus.

## Piezīmes
Nelietot, ja objekta un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Pēc lietošanas instrumentus iztīriet ar ūdeni.

Drošībai svarīgu informāciju lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de vai info@baufan.de.

Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Izžuvušus materiāla atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. EWC atkritumu koda numurs 17 08 02. Nedrīkst ļaut nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Padoms:**
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.