Īpaša tapešu līme

Tehniskās informācijas lapa

200g / Prece Nr.102350 / EAN 4016215102350



Augstas kvalitātes celulozes atvasinājums ar līmi pastiprinošām piedevām gandrīz visu veidu tapešu drošai saķerei. Var izmantot arī uz svaiga, gaissausa apmetuma, tāpēc ir īpaši elastīgs pielietojumā. Pasta ir viegli sajaucama un ar to ir viegli strādāt. Tīram, vienmērīgam tapetēšanas rezultātam iekštelpās.

- Pastiprināts ar sintētiskiem sveķiem
- Augsta adhēzijas izturība
- Koka skaidām un smagām tapetēm
- Lietošanai gatavs pēc 30 minūtēm
- žūst caurspīdīgs
- bez konservantiem

Piemērošanas joma

Visu veidu tapešu līmēšanai, tostarp koka skaidu, reljefu, vinila, foto un speciālo tapešu līmēšanai.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt tīrai, sausai, nebojātai, nebojātai, absorbējošai, gludai un bez atdalītājiem. Noņemt vecās tapetes ar baufan tapešu noņēmēju vai baufan koka skaidu noņēmēju. Salabojiet plaisas, caurumus un nelīdzenas virsmas ar baufan iekšējo aizpildītāju. Gruntējiet slīpēšanas un krītēšanas pamatnes ar baufan Deep Primer LF. Ļoti absorbējošas pamatnes iepriekš apstrādājiet ar baufan Deep Penetrating Primer (1:40 attiecība) vai iepriekš apstrādājiet ar baufan Deep Penetrating Primer.

Apstrāde

Sajaukšanas attiecība: Iepriekšējā līmēšana: Sajauc 1:40 = 8,0 litri ūdens = 60-80 m² Rupjas tapetes/smagās tapetes: Sajauc 1:20 = 4,0 litri ūdens = 22-26 m² Īpašas tapetes/nepiespiestas reljefās tapetes: Sajauc 1:15 = 3,0 litri ūdens = 10-15 m² Iepakojuma saturu strauji un strauji ieberiet aukstā ūdenī, intensīvi maisot, un turpiniet maisīt īsu brīdi. Pēc aptuveni 30 minūtēm maisījumu atkal enerģiski samaisiet. Tapetes vienmērīgi ielīmēt, salocīt un atstāt, lai iesūcas. Pēc ieteiktā mērcēšanas laika tapetes uzklāt uz sāna un vienmērīgi un bez burbuļiem piespiest, izmantojot tapetēšanas otu, rullīti vai lāpstiņu. Ievērojiet tapešu ražotāja norādījumus. Pēc lietošanas notīriet instrumentus ar tīru ūdeni. Lai palielinātu mitrumizturību, nedaudz uzsūcošiem pamatiem un ļoti smagām tapetēm, mēs iesakām vienam speciālās pastas iepakojumam pievienot vienu baufan tapešu līmes kārbu (750 g), kas tiek iemaisīta jau gatavajā pastas maisījumā.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu un uzglabāt sausā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā produkts uzglabājas vismaz 48 mēnešus. Ražošanas datums: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējam gaisam un substrātam Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Lietošanas laikā izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Saskares gadījumā ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.