

baufan®

Celulozes tapešu līme Special

Tehniskās informācijas lapa

200g / Prece Nr.101360 / EAN 4016215101360



Ar sintētiskajiem sveķiem pastiprināta tapešu pasta ar īpaši augstu līmes stiprību smagām tapetēm. Tā ir gatava lietošanai tikai 30 minūšu laikā, to var uzklāt ar mašīnu un tā nesatur konservantus. Nodrošina vienmērīgu saķeri bez burbuļiem.

- Pastiprināts ar sintētiskiem sveķiem
- Īpaši augsta līmes izturība smagām tapetēm
- Lietošanai gatavs pēc 30 minūtēm
- apstrādājams
- bez konservantiem

Piemērošanas joma

Šūnu līme smagu tapešu līmēšanai.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt tīrai, sausai, nebojātai un bez atdalītājiem (putekļiem, taukiem utt.). Noņemiet vecās tapetes ar baufan tapešu noņēmēju vai baufan koka skaidu noņēmēju. Ar baufan interjera aizpildītāju salabojiet plaisas, caurumus un nelīdzenas virsmas. Gruntējiet slīpēšanas un krītēšanas pamatnes ar baufan Deep Primer LF. Ļoti uzsūcošas pamatnes iepriekš apstrādājiet ar baufan Deep Penetrating Primer LF (attiecība 1:40) vai iepriekš apstrādājiet ar baufan Deep Penetrating Primer LF.

Apstrāde

Sajaukšanas attiecība: Priekšapstrāde: sajauc 1:40 = 8,0 litri ūdens = 60-80 m² Smagās tapetes: sajauc 1:20 = 4,0 litri ūdens = 20-25 m² Iepakojuma saturu strauji un strauji ieberiet aukstā ūdenī, intensīvi maisot, un turpiniet maisīt īsu brīdi. Pēc aptuveni 30 minūtēm maisījumu atkal spēcīgi samaisa. Vienmēr vienmērīgi pārklāj tapetes, salocīt un atstāt, lai iesūcas. Pēc ieteiktā mērcēšanas laika tapeti uzklājiet uz tapetes, saspiežot to uz leju vienmērīgi un bez burbuļiem.

Uzglabāšana

Uzglabāt bērniem drošā, vēsā un sausā vietā.

Piezīmes

Vienmēr ievērojiet tapetes ražotāja norādījumus par lietošanu. Nesatur konservantus, tāpēc sajauktā pasta jālieto drīz. Jebkurus pastas atlikumus uz tapetes priekšpuses nekavējoties notīriet ar mitru drānu. Neapstrādājiet objektu zem +5 °C un istabas temperatūrā. Lai vēl vairāk palielinātu līmes stiprību un nedaudz uzsūcošiem pamatiem, iesakām pievienot 20 % baufan sienu pārklājumu līmes, ko iemaisa jau gatavajā šūnu līmes maisījumā. Materiāla atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. EWC atkritumu kods 08 04 10.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.