Ūdensizturīga koka līme D3

Tehniskās informācijas lapa

500g / Prece Nr.102466 / EAN 4016215102466
1kg / Prece Nr.102473 / EAN 4016215102473



Ūdensizturīga koka līme saskaņā ar DIN EN 204-D3 augstas stiprības un izturīgai līmēšanai iekštelpās un ārpus telpām. Piemērota visu veidu kokam, koka paneļiem, OSB un laminātam. Līme nesatur šķīdinātājus, žūst caurspīdīga un veido elastīgu, pret novecošanu noturīgu savienojumu. Ideāli piemērota mēbeļu konstruēšanai, montāžas darbiem, dībeļu un dībeļu savienojumiem, kā arī mēbeļu līmēšanai ar augstu nestspēju.

- ūdensnecaurlaidīgai līmēšanai saskaņā ar DIN EN 204-D3.
- Ideāli piemērots visu veidu kokam, OSB plātnēm un laminātam.
- bez šķīdinātājiem
- žūst caurspīdīgs
- testēja ift Rosenheim - Eksperta atzinums Nr. 11-002804-PR01 (PB GAS-K01-11-en-01), datēts ar 2011. gada 23. septembri.
- iekštelpām un ārtelpām

Piemērošanas joma

baufan Wood Glue D3 ir piemērota visu komerciāli pieejamo koksnes, koksnes materiālu un laminātu veidu līmēšanai.

Sagatavošana

Pienācīgi sagatavojiet līmējamos sagataves. Līmēšanas virsmām jābūt tīrām, bez taukiem un putekļiem. Ideālais koksnes mitruma saturs ir 8-12 %. Lielāks mitrums paildzina cietēšanas laiku.

Apstrāde

Ar otiņu vai līmes ķemmi abās pusēs uzklājiet baufan koka līmi D3. Kopējam uzklāšanas daudzumam jābūt 150 - 200 g/m². Pēc iespējami īsāka uzliesmošanas laika savienojamās daļas, kamēr tās vēl ir mitras, saspiest kopā. Spiediena spiedienam jābūt aptuveni 1 N/mm², un tas jāsaglabā aptuveni 15 minūtes. Laminēta dēļiem presēšanas spiedienu var palielināt līdz 3 N/mm² un presēšanas laiku līdz 30 minūtēm. Liekot jau gatavu parketu vai laminēta grīdas segumu, uzklājiet baufan Wood Glue D3 diegu veidā no abām mēlīšu pusēm, piespiediet grīdas elementus kopā un piesitiet tos. Līmes pārpalikumu nekavējoties noslaukiet ar mitru drānu. Vienmēr ievērojiet grīdas seguma ražotāja norādījumus par līmi. Instrumentus nekavējoties pēc lietošanas notīriet ar ūdeni.

Patēriņš

atkarībā no pamatnes ► no 150 - 200 g/m²

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: vismaz + 5 °C materiālam un cirkulējošajam gaisam Žāvēšanas laiks ir atkarīgs no apstrādes temperatūras. Relatīvais mitrums virs 90 %, īpaši kopā ar zemu temperatūru, var būtiski ietekmēt žāvēšanas laiku un kvalitātes īpašības. GISBAU - GISCODE uzstādīšanas materiāliem: D1 Atkritumu kods Nr. 080410. Pārstrādei jānosūta tikai tukšas tvertnes. Izžāvētu materiālu atliekas var utilizēt saskaņā ar atkritumu kodu Nr. 080410 (līmes un hermētiķu atkritumi, izņemot tos, kas atbilst kodam 080409) vai 170904 (jauktie būvniecības un nojaukšanas atkritumi, izņemot tos, kas atbilst kodiem 170901, 170902 un 170903), vai kā sadzīves atkritumus.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.