



Augstas kvalitātes metilcelulozes pasta ar īpaši augstu mitruma izturību profesionāliem tapešu līmēšanas darbiem. Ideāli piemērota krāsojamām tapetēm un daudzpusīgai lietošanai ar kokskaidu, teksturētām un neaustām tapetēm, neaustām kokskaidu, vinila un reljefajām tapetēm, kā arī ruļļu tapetēm. Viegli sajaucams un vienmērīgi uzklājams, nodrošina uzticamu saķeri un tīru, ilgturīgu rezultātu.

- teksturētām, reljefām, neaustām un vinila tapetēm, kokskaidu un neaustām kokskaidu tapetēm.
- izgatavots no augstas kvalitātes metilcelulozes ar sintētiskiem sveķiem.
- Augsta izturība pret mitrumu, krāsojot virs
- Spēcīga sākotnējā saķere un adhēzijas izturība
- Ļoti laba tapešu paneļu regulējamība
- Lietošanai gatavs 15 minūšu laikā
- apstrādājams
- žūst caurspīdīgs
- bez konservantiem

Piemērošanas joma

Tapetes papīra, vinila, neaustām un koka skaidu tapetēm. Ļoti augsta izturība mitrā stāvoklī, ideāli piemērota teksturētām tapetēm un krāsojamām kokskaidu tapetēm.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, stabilai, bez putekļiem un taukiem. Noņemiet vecās, slikti pieguļošās tapetes un noņemiet krāsojumu ar bausfan tapešu noņēmēju. Salabojiet plaisas un caurumus ar bausfan interjera aizpildītāju vai decomur superlīmējošo aizpildītāju. Augsti absorbējošas, slīpēšanas un krītēšanas pakāpes pamatnes iepriekš apstrādājiet ar bausfan dziļi iesūcošo gruntskrāsu LF vai iepriekšējo pastu (attiecība 1:40). Lai vēlāk atvieglotu tapešu maiņu, ieteicams pamatni gruntēt ar bausfan tapešu maiņas grunti, īpaši mazgājamām tapetēm.

Apstrāde

Sajaukšanas attiecība: Iepriekšējai līmēšanai: Sajauc 1:40 = 8,0 litri ūdens = 60-80 m² Rupjas tapetes: Sajauc 1:20 = 4,0 litri ūdens = 20-25 m² Textured, neaustas, vinila, reljeji un smagas tapetes: Sajauc 1:20 = 4,0 litri ūdens = 22-25 m² Intensīvi maisot, ielej pastu tīrā, aukstā ūdenī un pēc 2 - 3 minūtēm atkal samaisa. Pēc aptuveni 15 minūtēm vēlreiz enerģiski samaisiet. Uzklājiet pastu uz tapetēm ar otu vai tapetēšanas iekārtu, salieciet tapetes sloksnes kopā un pēc pietiekama mērcēšanas laika uzklājiet. Atlikušo pastu nekavējoties notīriet ar mitru drānu. Nekrāsojiet virs pielīmētajām tapetēm, kamēr pasta nav pilnībā nožāvējusies. Ievērojiet tapešu ražotāja norādījumus par lietošanu. Lai palielinātu smagu speciālo tapešu un stikla šķiedras līmjavas stiprību, var pievienot bausfan sienu līmjavas 750 g bausfan Kraft-Kleister 200 g iepakojumam. bausfan Kraft-Kleister ir izturīgs pret kaļķi un cementu. Pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējam gaisam un substrātam Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Lietošanas laikā izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Saskaņā ar gadījuma ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai atbilstoši pārstrādei.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.