



Augstas kvalitātes, ātri šķīstoša metilcelulozes pasta. Ideāli piemērota neausto tapešu līmēšanai, uzklājot pastu uz sienas, vai tradicionālai pastas uzklāšanai uz tapetēm.

- gludām un reljefām neaustām neaustām tapetēm un neaustām kokšķiedras šķiedrām
- ar rulli tieši uz sienas
- Neizsmidzina un nelaista
- ar spēcīgu metilcelulozi, sintētiskajiem sveķiem un līmes stiprības pastiprinātājiem.
- tūlītējs - gatavs lietošanai 5 minūšu laikā
- Augsta sākotnējā saķere un stiprība
- Viegli labojams
- žūst caurspīdīgs
- bez konservantiem

Piemērošanas joma

Neausta tapešu pasta sienu līmēšanas teknikai un klasiskai pielietošanai. Ideāli piemērota neaustām, vinila, reljefām, tekstila un stikla šķiedras tapetēm, īpaši izturīga.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, nebojātai un bez atdalītājiem (taukiem, putekļiem, veidņu eļļām u. c.). Noņemiet vecās, slikti pieguļošās tapetes un noņemiet krāsojumu ar baufan tapešu noņēmēju. Salabojiet plaisas un caurumus ar baufan iekšējās apdares pildījumu vai decomur superlīmes pildījumu. Ar baufan dziļi iesūcošo gruntskrāsu LF iepriekšēji apstrādājiet ļoti absorbējošas, slīpēšanas un krītēšanas pakāpes pamatnes. Caurspīdīgām tapetēm (jo īpaši uz dažādu krāsu pamatnēm) iesakām izmantot baufan Wallpaper Primer White gruntskrāsu.

Apstrāde

Lietošanas attiecība: Lietošana uz pamatnes (neaustas tapetes / polilamīnētas stikla šķiedras tapetes): 1:15 = 3,0 litri ūdens = 15-20 m² Lietošana uz tapetes (vinila tapetes / smagas tapetes; auduma / tekstila tapetes): 1:20 = 4 litri ūdens = 20-25 m² Lietošana uz tapetes (vinila tapetes / smagas tapetes; auduma / tekstila tapetes): 1:20 = 4 litri ūdens = 20-25 m² Strauji un ātri pievienojiet baufan Roll-Kleister aukstam ūdenim, enerģiski maisot, un turpiniet maisīt īsu brīdi. Pēc 5 minūtēm vēlreiz enerģiski samaisiet. Uzklāšana uz pamatnes: Tā kā neaustajām tapetēm nav nepieciešams mērcēšanas laiks, tās var uzklāt ātri un viegli, izmantojot sienas līmēšanas tehniku. Lai to izdarītu, samaisīto pastu vienmērīgi uzklājiet uz pamatnes ar īsu rullīti vai otu 1 - 2 tapešu paneļu platumā. Tapetes loksni ieklājiet tieši svaigajā pastas slānī un vienmērīgi un bez burbuļiem piespiediet. Uzklājot uz tapetes: vienmērīgi izlīdziniet tapetes ar pastu un salieciet kopā. Pēc pietiekama piesūcināšanas laika tapetes uzklāt uz saskares un piespiest uz leju. Jāievēro tapešu ražotāja norādījumi. Uz tapetes priekšpusi nekavējoties ar mitru drānu notīriet pastas paliekas.

Patēriņš

200 - 300 ml/m²

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā iepakojumā derīguma termiņš ir vismaz 48 mēneši no izgatavošanas datuma (skatīt partijas etiķeti).

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējam gaisam un substrātam Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju apstrādes un žāvēšanas laikā. Lietošanas laikā izvairīties no ēšanas, dzeršanas un

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

smēķēšanas. Saskaņā ar gadījumu ar acīm vai ādu nekavējoties izskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.