



Dit behangplaksel is ideaal voor houtsnipper-, vinyl-, textiel- en reliëfbehang en voor alle zware behangsoorten. Het biedt een hoge aanvangshechting en een betrouwbare hechting, vooral op ruwe pleisteroppervlakken. De stabiele formule maakt schoon aanbrengen mogelijk en zorgt voor een permanente hechting, zelfs bij veeleisend behangwerk.

- Versterkt met kunsthars
- Hoge vulkracht
- klaar voor gebruik in ongeveer 30 minuten

Toepassingsgebied

Speciale pasta voor het verlijmen van behang met houtsnippers, structuur, vinyl en reliëf op pleisterwerk, beton, emulsieverflagen, gipsplaat enz.

Voorbereiding

De ondergrond moet droog, glad, schoon, gezond en vrij van scheidsmiddelen (bijv. stof of vet) zijn. Verwijder alle behangresten, slecht hechtende verf en verfstof. Repareer gaten en oneffenheden met plamuur. Schuur- en krijtende ondergronden voorbehandelen met een diep indringende primer. Sterk zuigende ondergronden voorstrijken of voorstrijken met een diep indringende primer. Ruwe pleisters voorstrijken met een primer.

Verwerking

Giet de volledige inhoud van het pak al roerend in koud water (zie tabel) en blijf kort roeren. Laat het mengsel ca. 30 minuten staan en roer nogmaals krachtig. Plak de afgeknipte stukken behang op elkaar, leg ze op elkaar en lijm ze, na voldoende inwerktijd, aan elkaar. Roer voor licht absorberende ondergronden en om de vochtbestendigheid te verhogen een bus behanglijm van 750 g (2 bussen van elk 750 g voor een verpakking van 1 kg extra speciale pasta) door de bereide speciale pasta. De verwerkingsvoorschriften van de behangfabrikant in acht nemen. Niet verwerken beneden +5 °C lucht- en ondergrondtemperatuur. Gereedschap na gebruik met water reinigen. Mengverhouding pak 500 g: Voorbewerken: Meng 1:20 = 10 liter water = ca. 70 m² Licht behang: Meng 1:16 = 8 liter water = 40-45 m² Grof behang: Meng 1:14 = 7 liter water = 35-40 m² Structuur-, vinyl- en reliëfbehang, zwaar behang: Meng 1:12 = 6 liter water = 30-35 m² Mengverhouding pak 1 kg: Voorbewerken: Meng 1:20 = 20 liter water = ca. 140 m² licht behang: 1:16 = 16 liter water = 80-85 m² houtsnipperbehang: 1:14 = 14 liter water = 70-75 m² structuur-, vinyl- en reliëfbehang, zwaar behang: 1:12 = 12 liter water = 60-65 m²

Opslag

Koel en droog bewaren!

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.