Universele behangplaksel

Technisch informatieblad

250g / Artikelnr.160671 / EAN 4016215160671
500g / Artikelnr.160657 / EAN 4016215160657
1kg / Artikelnr.160633 / EAN 4016215160633



Hoogwaardige, met kunsthars versterkte behanglijm voor licht tot normaal papierbehang, maar ook voor zwaar behang en vliesbehang. De hoogwaardige, sterke lijmformule zorgt voor een betrouwbare hechting en schoon aanbrengen. De stofarme korrels zijn geurloos, snel klaar voor gebruik en drogen vlekvrij op - ideaal voor nauwkeurig en professioneel behangwerk.

- voor vinylbehang en behang met structuur, reliëfbehang en ander zwaar behang
- voor vliesbehang
- Klaar voor gebruik in 5 minuten
- met polymeer lijmversterker

Toepassingsgebied

Behangplaksel voor papier, zwaar behang en vliesbehang. Sterke lijm, zuinig, geurloos en stofarm voor een schoon resultaat.

Voorbereiding

Voor een optimale hechting moet de ondergrond droog, stabiel en stof- en vetvrij zijn. Oud, slecht hechtend behang en losse verflagen verwijderen met baufan behangafbijtmiddel. Scheuren en gaten repareren. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met baufan Deep Penetrating Primer LF.

Verwerking

Voeg baufan Universal Behanglijm snel en goed roerend toe aan koud, schoon water en blijf kort roeren. (Afhankelijk van het behang: 5 liter voor zwaar behang, 7,5 liter voor licht behang) Na 5 minuten nogmaals krachtig roeren. Het behang gelijkmatig plakken en tegen elkaar aanleggen. Na voldoende inwerktijd stootvoegen aanbrengen. Bij vliesbehang is het voldoende om het plaksel met een roller op de muur aan te brengen en vervolgens het behang direct vanaf de rol aan te brengen. De aanwijzingen van de behangfabrikant moeten worden opgevolgd. Dep eventuele pastaresten weg met een schone, vochtige doek. Gereedschap na gebruik reinigen met water. Mengverhouding: Voorbehang: Meng 1:40 = 10 liter water = 50-55 m² Zwaar behang en vliesbehang: Meng 1:20 = 5 liter water = 25-30 m² Papierbehang: Meng 1:30 = 7,5 liter water = 35-40 m²

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens 60 maanden houdbaar.

Opmerkingen

Afvalcode 080410 (lijm- en kitafval). Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. Materiaalresten kunnen worden afgevoerd als poeder of gedroogd volgens afvalcode nr. 170904 (gemengd bouw- en sloopafval) of als huishoudelijk afval.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.