Fill+Finish Ready-plamuur 950

Technisch informatieblad

/ Artikelnr.032202208 / EAN 4016215105320
/ Artikelnr.032204208 / EAN 4016215105306



Gebruiksklare, witte, veelzijdige lichtgewicht plamuur voor binnen. Voor het gladstrijken van pleisterwerk, beton, cellenbeton en metselwerk, evenals voor het volledig plamuren van gipsplaten in de oppervlaktekwaliteiten Q3-Q4. Ook ideaal voor de afwerkende pleisterlaag van voorgepleisterde gipsplaatvoegen in de oppervlaktekwaliteit Q2, evenals voor het voegen volgens Q1 van gipsplaten met de randvormen HRAK (Vario) en AK, met gebruik van voegafdekstrips.

- gebruiksklare, veelzijdige lichtgewicht plamuur
- gemakkelijke en soepele verwerking
- optimale hechting aan de ondergrond
- Zeer goede schuureigenschappen
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- voor oppervlaktekwaliteiten Q1 - Q4 in de droogbouw (volgens informatieblad nr. 2 van de branchegroep gipsplaten van de Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.)
- voor binnen
- CE-conform volgens DIN EN 13963-3A

Toepassingsgebied

Gebruiksklare, witte, veelzijdige lichtvulplamuur voor binnenoppervlakken.

Voorbereiding

Geschikt voor alle minerale ondergronden (bijv. beton, gips, kalk- en cementpleister, baksteen enz.), dispersieverven, kunstharspleisters en op gipsplaat, gipsvezelplaten, cementvezelplaten en soortgelijke gipsplaten volgens EN 13963. Niet geschikt voor gebruik in natte ruimtes.

Verwerking

Roer profimur Fill + Finish ready voor gebruik goed door en breng het aan met een gladstrijkspatel. Aanbrengdikte max. 3 mm bij de oppervlaktekwaliteiten Q3-Q4 en bij aanbrenging over het gehele oppervlak.

Na het drogen kunnen de geplamuurde oppervlakken zeer gemakkelijk worden geschuurd. Indien het oppervlak moet worden behangen, is een grondlaag met profimur Tiefengrund LF vereist voordat de wandbekleding wordt aangebracht.

Spuitverwerking:
Er mogen uitsluitend airless-spuitapparaten worden gebruikt die door de fabrikant zijn goedgekeurd voor de verwerking van spuitbare plamuurmassa's.
Standaarddruk: 215 bar; werkdruk: 160 – 180 bar; spuitmondgrootte: 029 – 041; slanglengte: max. 15 m.

De plamuurmassa hardt uit door droging – de droogtijd is afhankelijk van de laagdikte, de toestand van de ondergrond en de omgevingsomstandigheden. Breng pas volgende verflagen aan of plak pas iets vast nadat het geplamuurde oppervlak volledig is door gedroogd.

Verbruik

ca. 1,1 kg per m² bij een laagdikte van 1 mm. Bepaal het exacte verbruik door een proefaanbrenging op het object.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Opslag
Houd de verpakking goed gesloten, kindveilig en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen
Bij het plamuren van gipsplaten moeten de verwerkingsvoorschriften van de platafabrikant in acht worden genomen. Bij plamuren volgens Q1 moet een voegafdekstrip worden aangebracht. Niet verwerken bij een object- en kamertemperatuur lager dan +5 °C. Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.baufan.de of via info@baufan.de.

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen mogen worden gerecycled. Opgedroogde materiaatresten kunnen met het huishoudelijk afval of als bouwafval worden afgevoerd. Niet-uitgeharde resten moeten worden afgevoerd volgens afvalcode EWC 08 04 10. Niet in het riool, in waterlopen of in de bodem laten terechtkomen.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.