



Zuivere minerale primer voor coatings en impregnaties. Bindmiddel voor minerale pleisters en silicaatverven. Kaliumsilicaat verhardt minerale ondergronden door diepe silicificatie, vermindert het absorptievermogen en verbetert de hechting van volgende lagen. Geschikt voor binnen en buiten.

- schuurpleisters voorstrijken en verstevigen
- voor binnen en buiten
- Substraat voorbehandeling voor silicaatverven
- versterkt zonder filmvorming
- Zeer waterdampdoorlatend
- Vrij van conserveringsmiddelen, oplosmiddelen en weekmakers

Toepassingsgebied

Kaliumsilicaatoplossing voor het consolideren van minerale ondergronden, reguleert de absorptie en is ideaal als voorbehandeling voor silicaatverven.

Voorbereiding

Voor alle minerale ondergronden zoals beton, metselwerk, egalisatiemiddelen, cement en kalkpleister. Verwijdt oude, slecht hechtende verflagen en loszittend pleisterwerk.

Verwerking

Kali-Wasserglas aanbrengen met een kwast of geschikte spuitapparatuur (spuitnevel niet inademen tijdens het spuiten). Afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond kan Kali-Wasserglas tot 1:3 met water worden verdund (verdunde oplossing direct gebruiken). Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Niet te behandelen oppervlakken beschermen tegen spatten. Droogtijd: ca. 6 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); langere droogtijd onder ongunstige omstandigheden.

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond → van 100 - 200 ml/m² Bepaal de exacte gebruikte hoeveelheid door een testlaag op het object aan te brengen.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: Minimaal + 5 °C voor materiaal, circulatielucht en ondergrond. Bedek oppervlakken die niet behandeld moeten worden met folie. Vermijd spatten op glas, aluminium, keramiek, marmer en soortgelijke materialen. Verwijder accidentele spatten onmiddellijk met water. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Spraynevel niet inademen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens gebruik. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. baufan Kali-Wasserglas kan niet gebruikt worden als eindlaag op zichtbare oppervlakken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten bereik van kinderen houden. Niet in de ogen, op de huid of op kleding krijgen. Draag beschermende handschoenen/oogbescherming (geen glas). BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Blijf spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Indien medisch advies vereist is, houd verpakking of identificatielabel gereed. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval volgens plaatselijke/regionale/nationale voorschriften. productcode: M-SK02 EU VOC-grenswaarde voor dit product: (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) VOC-gehalte van dit product max.: 0,1 g/l

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.