Szklanka wody potasowej

Arkusz informacji technicznych

1l / Nr artykułu.021118 / EAN 4016215021118



Szklany wodny potasowy utwardza podłoża mineralne poprzez krzemionkowanie. Ta mineralna warstwa podkładowa zmniejsza i ujednolica chłonność podłoża. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

- podkład mineralny
- gruntuje i konsoliduje tynki szlifierskie
- Wstępna obróbka podłoża pod farby krzemianowe
- wzmacnia bez tworzenia filmu
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- Nie zawiera konserwantów, rozpuszczalników i plastyfikatorów
- do wnętrz i na zewnątrz

Obszar zastosowania

Roztwór krzemianu potasu służący do utwardzania podłoży mineralnych oraz regulacji chłonności. Idealny do przygotowania podłoża przed nałożeniem farb krzemianowych.

Przygotowanie

Do wszystkich podłoży mineralnych, takich jak beton, mur, masy wyrównujące, tynki cementowe i wapienne. Usuwa stare, słabo przylegające warstwy farby i luźny tynk.

Przetwarzanie

Wapno potasowe należy nakładać pędzlem lub odpowiednim urządzeniem natryskowym (w przypadku nakładania natryskowego nie wdychać aerozolu). W zależności od chłonności podłoża wapno potasowe można rozcieńczać wodą w stosunku do 1:3 (rozcieńczony roztwór należy zużyć natychmiast). Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po użyciu.

Czas schnięcia:
ok. 6 godzin w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej powietrza, podłoże o umiarkowanej chłonności); w niekorzystnych warunkach czas schnięcia odpowiednio się wydłuża.

Zużycie

W zależności od podłoża → od 100 do 200 ml/m² Określić dokładną ilość, nakładając warstwę testową na obiekt.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Uwagi

Temperatura stosowania:
Co najmniej +5 °C dla materiału, powietrza otoczenia i podłoża.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.baufan.de.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Powierzchnie, które nie mają być poddane obróbce, należy przykryć folią. Należy unikać rozprysków na szkle, aluminium, ceramice, marmurze i podobnych materiałach. Przypadkowe rozpryski należy

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

natychmiast usunąć wodą. Podczas nakładania i schnięcia należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby.

baufan Kali-Wasserglas nie nadaje się do stosowania jako warstwa końcowa na powierzchniach widocznych.

Kod produktu: M-SK02

Wartość graniczna LZO w UE dla tego produktu (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Maksymalna zawartość LZO w tym produkcie: 0,1 g/l.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.