



Stabilizowany grunt do szkła wodnego na bazie krzemianu potasu zapewnia trwałą konsolidację podłoży mineralnych i niezawodnie reguluje chłonność. Tworzy optymalne warunki dla kolejnych powłok i jest również idealny do profesjonalnego rozcieńczania farb krzemianowych - dla maksymalnej przyczepności i długotrwałych rezultatów.

- Stabilizowany podkład do szkła wodnego na bazie krzemianu potasu
- Podkład do podłoży mineralnych
- Rozcieńczalnik do farb silikatowych
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- ma naturalne właściwości przeciw pleśni
- Nie zawiera konserwantów, rozpuszczalników i plastifikatorów
- do wewnątrz i na zewnątrz

Obszar zastosowania

Do utrwalania silnie i różnie chłonnych podłoży mineralnych oraz do rozcieńczania farb silikatowych.

Przygotowanie

Nadaje się do podłoży takich jak ściany i sufity wykonane z betonu, tynki cementowe i cementowo-wapienne, mur, podłoża gipsowe, płyty włókno-cementowe. Również do klejenia wapiennych, mineralnych i silikatowych powłok na zimno. Podłoże musi być suche, czyste, nośne, chłonne i wolne od kurzu i tłuszczu. Podłoża, które nie mogą być skonsolidowane lub nie przylegają wystarczająco, jak również warstwy spiekane, muszą być całkowicie usunięte. W razie wątpliwości należy nałożyć warstwę testową. Naprawić pęknięcia, dziury i nierówności za pomocą odpowiedniego wypełniacza baufan. Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania należy wcześniej przykryć, zwłaszcza powierzchnie szklane, aluminiowe i ceramiczne. Rozpryski natychmiast zmyć wodą.

Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć lub wymieszać i nakładać pędzlem, szczotką, płaską szczotką lub odpowiednim sprzętem natryskowym. Podkład można nakładać nierozcieńczony lub rozcieńczony wodą w stosunku 1:2. Bardzo chłonne podłoża gruntować dwukrotnie metodą mokre na mokre i wałkować. Nie mieszać z podkładami i farbami na bazie innych materiałów. Narzędzia czyścić wodą natychmiast po użyciu. Czas schnięcia: ok. 6 godzin w normalnych warunkach (+20°C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); w niekorzystnych warunkach czas schnięcia jest odpowiednio dłuższy.

Zużycie

Gładkie powierzchnie/drobne ziarno tynku → od 100 ml/m² Określić dokładną ilość zużycia poprzez nałożenie powłoki testowej na obiekcie.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej do: patrz etykieta partii.

Uwagi

Temperatura obróbki: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza obiegowego i podłoża Nie przykrywać malowanych powierzchni. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia. Nie wdychać rozpylonej mgły. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas używania farby. Nosić okulary ochronne (nie szklane). W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, cieków wodnych lub gleby. Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do recyklingu. GISCODE dla materiałów

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

powłokowych: BSW40 Wartość graniczna LZO UE dla tego produktu: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Zawartość LZO w tym produkcie maks.: 1 g/l

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.