



Klejona farba sufitowa i ścienna wykonana z naturalnych surowców do wysokiej jakości powłok wewnętrznych. Oddychająca i przepuszczająca parę wodną, idealna do podłoży mineralnych i tapet. Wysoce kryjąca, naturalnie biała i bez konserwantów. Czyste, odporne na wycieranie i trwałe powierzchnie wewnętrzne.

- Przepuszczalność pary wodnej i oddychalność
- dobry zasięg
- tintable
- nie zawiera konserwantów
- Sproszkowana farba gliniana wykonana z naturalnych surowców do odpornych na rozmazywanie powłok wewnętrznych

Obszar zastosowania

Distemper do wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów.

Przygotowanie

Do wszystkich podłoży mineralnych (takich jak beton, mur, masy szpachlowe, tynki cementowe, gipsowe i wapienne), płyt gipsowo-kartonowych i innych płyt gipsowo-kartonowych, mocno przylegających powłok farb emulsyjnych, a także wiórów drewnianych i tapet. Podłoże musi być suche, czyste, stabilne, równomiernie chłonne i wolne od kurzu i tłuszczu. Usunąć z podłoża luźny materiał, stare tapety i stare gładzie, słabo przylegające powłoki malarskie. Podłoża silnie chłonne, piaszczące i kredujące zagruntować gruntem Baufan Deep Primer LF. Naprawić pęknięcia, dziury i nierówności odpowiednią masą szpachlową baufan.

Przetwarzanie

Wysypać zawartość opakowania do 2 litrów czystej, zimnej wody, energicznie mieszać i kontynuować mieszanie przez krótki czas. Ponownie dobrze wymieszać po 2 godzinach. W celu uzyskania optymalnych rezultatów zalecamy wymieszanie farby dzień wcześniej i pozostawienie jej na noc do namoczenia. Farbę można nakładać wałkiem, pędzlem, szczotką lub płaską szczotką. Jeśli kolor podłoża jest bardzo zróżnicowany, zaleca się nałożenie drugiej warstwy po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Czas schnięcia: ok. 5 godzin w normalnych warunkach (+20°C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); dłuższy czas schnięcia w niekorzystnych warunkach. Barwienie: uniwersalnymi koncentratami barwiącymi lub farbą o jednolitym kolorze i barwieniu.

Zużycie

Gładkie powierzchnie/drobne ziarno tynku → 2 kg na ok. 15 m² Określić dokładne zużycie, nakładając warstwę testową na obiekt.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej 60 miesięcy od daty produkcji (patrz etykieta partii).

Uwagi

Temperatura przetwarzania: +5°C do +30°C dla materiału, powietrza obiegowego i podłoża Ponieważ farba do sufitów i ścian baufan Glued nie zawiera żadnych konserwantów, wymieszany produkt należy przetworzyć w ciągu 2 dni. Aby zwiększyć odporność na wycieranie, do przygotowanej farby można dodać spoiwo lateksowe baufan - ilość wody należy zmniejszyć odpowiednio do ilości dodanego spoiwa. Przykryć powierzchnie, które nie będą malowane. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas używania farby. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, cieków wodnych lub gleby. Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do recyklingu.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Dane dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.baufan.de lub info@baufan.de.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.